


المبيضات الضوئية

من كتاب : كيمياء الألوان : اصطناع وخواص وتطبيق الأصبغة والبيغمات العضوية
 Prof.Dr.Drs.h.c.Heinrich Zollinger

١- المبادئ البصرية لتأثيرات المركبات المفلورة : تمتص أنواع خامات الخيوط والورق والبلاستيك عادةً والمركبة بشكل رئيس من مركبات عضوية بعضاً من الضوء المرئي وخاصةً في مجال طول الأمواج ٤٠٠-٥٠٠ نانومتر ما يسبب تلونها باللون الأصفر البني " المنحني آ من الشكل ١ " .




لذا فإنها تبدي لوناً بنياً فاتحاً لاحتوائها أصبغة طبيعية : فالقطن لاحتوائه الكيراتين ولأصبغة أخرى ، والصوف الحرير فلاحتوائهما مزائج معقدة من البولي ببتيدات والملونات البروتينية الأخرى ، أما في حالة الخيوط المجددة فلمنتجات التفكك الحراري الحاصلة فيها ، ويمكننا التخلص عادةً عبر الأكسدة بقصرها كيميائياً " المنحني ب " دون المبالغة منعاً للتخرب الزائد والضرار .

ويمكننا تعديل اللون الأصفر الخفيف بتزريق الخامات بالأصبغة الزرقاء ، وليضرب لون الخامات أنثذ باتجاه الرمادي الأقل بياضاً " المنحني ج " ، ومن الصعب على العين تمييز اللون الرمادي الكاسر للضوء عن التدرج الخفيف للألوان مثل اللون الأصفر البني في المنتجات الخام غير المقصورة .

ونجد من ناحية أخرى أن المبيضات الضوئية تستلزم امتصاص الضوء في مجال ٤٠٠-٤٨٠ نانومتر لتتمكن من تعديل اللون الأصفر دون أن يكون لها القدرة على امتصاص أي ضوء مرئي ، لذا فإن تأثيرها يظهر عند امتصاصها الإشعاع فوق البنفسجي وفي مجال ٣٥٠-٣٧٥ نانومتر وانعكاس عند ٤٢٠-٤٤٠ نانومتر " المنحنيان د ، هـ " ، ويعطينا المنحني د أعلى درجة بياض ممكنة ، إذ أنه وبالتركيز الأعلى " المنحني هـ " نحصل على لون أبيض شديد اللمعان ولكن باتجاه الأبيض الزرق .

تم اكتشاف مفعول التبييض الضوئي من قبل كريز عام ١٩٢٢ عندما قام بتشريب الحرير الصناعي وخيوط الكتان بخلصة مركبات قشور الكستناء الحاوية على الاسكولين *Esculin* ، فالمبيضات الغلوكوزيدية تحوي تحوي ٦,٧-ثنائي هيدروكسي الكومارين " الصيغة ١ " ، أما أول مبيض صناعي أمكن استخدامه فكان اصطناعه من ميتيل اومبيلي فيرون *Methyl umbelli ferone* " الصيغة ٢ " والذي أمكن اصطناعه بسهولة من الريزوسينول *Reserinol* واستر حمض الخل :



وكان الانقلاب الحقيقي لصناعة المبيضات عام ١٩٤٠ بتحضير : ٤-٤-٤- ثنائي أمينو ستلبيين - ٢,٢- ثنائي حمض السلفون .
وقد بلغ الإنتاج العالمي من المبيضات عام ١٩٨٤ حتى ٣٣.٠٠٠ طن " مادة فعالة " حسب إحصاءات شركة سييا ، وتم استخدامها في صناعة : المنظفات ، الورق ، النسيج ، البلاستيك .


المجموعات الكيماوية الرئيسية للمبيضات الضوئية

تحتوي جميع البنى الكيماوية التجارية للمبيضات الضوئية إحدى المجموعات : الايتيلين $-CH=CH-$ ، أزو الميتين $-HC=N-$ ، الكربونيل متصل بـ : البنزن أو النفثالين أو البيرين ، أو بنظام الخواتم العطرية المتغايرة والتي يمكنها أن تنتهيج بتأثير الإشعاع فوق البنفسجي عند ٣٤٠-٤٠٠ نانومتر تقريباً ، كما يمكن لهذه المجموعات العطرية المتغايرة أن ترتبط ارتباطاً مباشراً دونما حاجة لمجموعات جسرية رابطة شرط امتلاكها الثبات والمقاومة الكافيين ، دون أن ننسى إمكانيات البنى المستوية لامتناس الطاقة الضوئية وإصدارها الإشعاع .

ويمكننا تصنيف المبيضات الضوئية عموماً في مجموعات ست :


- ١ . المركبات ذات الزمرة الواحدة أو الزمرتين من الستلبيين .
- ٢ . مشتقات الايتيلين مع متبقي زمريتين عطريتين متغايرتين أو عطريات متغايرة مع متبقي عضوي .
- ٣ . مشتقات الكومارين .
- ٤ . مشتقات البيرازولين .
- ٥ . مركبات النفثاليميد .
- ٦ . ويتم اصطناعها من مركبات عطرية بربطها بخواتم عطرية متغايرة كربط حلقات التيوفين والفوران بخواتم البنزو كسازول .

١- المركبات ذات الزمرة الواحدة أو زمريتين ستلبيين : وتشكل هذه الزمرة ما يقارب ٨٠% من مجموع المنتجات التجارية ، إذ غالباً ما تكون المبيضات الأحادية الستلبيين مؤسلة كما هو حال ٤,٤- ثنائي أمينو الستلبيين - ٢,٢- ثنائي حمض السلفون ، وتسيطر عموماً زمرة N,N' -Diaroylation ومن المتوقع أن تسود في المستقبل القريب المركبات من مشتقات كلور التريازين ، إذ أن أول مشتقات كلور التريازين كانت بلانكفور B " الصيغة ٣ : رقم الفهرس : مبيض ضوئي ٣٢ " ، الذي اصطنعه وندت Wendt عام ١٩٤٠ ، وتم استخدامه في عالم المنظفات وتبييض : القطن ، البولي أميد ، الصوف ، الورق ، ونجد اليوم أن أكثر من ٢٠ بنية مختلفة للنمط ذاته يتم إنتاجها بشكل تجاري ، ويعود الاختلاف فيما بينها لخاتم التريازين :



بلانكفور B : مبيض ضوئي ٣٢


وتحتوي بعض المبيضات الضوئية مجموعات عضوية متغايرة بدلاً عن مجموعة أمينو التريازين مثل التريازول ، وكانت أولى منتجات هذا النوع بلانكفور G " الصيغة ٤ : ر. ف : م . ض : ٤٠ " والذي لم يُنتج بعد ذلك نهائياً :




بلانكفور G : مبيض ضوئي ٤٠

في حين أننا نجد اليوم أن الأهمية الأكبر لمشتقات التريازول غير المشابهة كما هو الحال مع التينوبال RBS " الصيغة ٥ : ر. ف : م . ض : ٤٦ " المستخدم للألياف السيليلوزية والبولي أميد والمنظفات بسبب إدخال زمرة سلفون لجعله قادراً على الانحلال بالماء ، ونجد المركب المشابه له التينوبال E الذي أدخلت عليه زمرة N-ايتيل سولفاميدو بدلاً عن مجموعة حمض السلفون والمستخدم لخيوط البولي استر :

ويحوي البلائيل الأبيض اللامع *R* " الصيغة ٦ : ر. ف : م . ض : ١٩٩ " مجموعتي ستيلين ويسمى ١,٤- مقرون)
٢- سيانو سيتريل (البنزن ، بالإضافة لمجموعاتٍ أخرى تحوي ٤,٤- ثنائي الفينيل ترتبط عبر جسر على البنزن في
وسط المركب :





٢- مشتقات الايتيلين مع متبقي زميرتين عطريتين متغايرتين أو عطريات متغايرة مع متبقي عضوي : وكمثال عليها
نجد مشتقات مقرون - (بنزو كسازول -٢- YL) مثل الأوفيتكس *ERN* " الصيغة ٧ : ر. ف : م . ض : ١٣٥ "
وأوفيتكس *A* " الصيغة ٨ : ر. ف : م . ض : ١٣٣ " اللذين تتم تقويتهم بخواص الستيلين ليكونا أكثر شراهية للماء
وبالتالي للألياف وخاصة اللينة منها :




كما يستخدم أيضاً ٢- سيتريل بنزو كسازول الذي يكتسب أهميته من كونه مزيج مختلط للستيلين مع مقرون بنزو
كسازول .


٣- مشتقات الكومارين : ونجد منها هيدروكسي الكومارين مثل الصيغتين ١ و ٢ اللذين تم استعراضهما تاريخياً ولم
يعودا مكان استخدام ، وإنما استبدلا بمشتقاتٍ تحوي زمر أمينو أو *N*- حلقات عطرية متغايرة في سبعة مواضع ، فنجد
منها تينوبال *SWN* " الصيغة ٩ : ر. ف : م . ض : ١٤٠ " وليكوفور *EGM* " الصيغة ١٠ : ر. ف : م . ض : ٢٣٦ " والذي
يمكن اعتباره من مشتقات الستيلين مع حلقة متغايرة بين الموضع أورثو لإحدى حلقات البنزن وبيتا - ميتين كربون :



٤- مشتقات البيرازولين : تتألف هذه المجموعة من ١-٣- ثنائي فينيل - ٢ - بيرازولين والتي تدخل في معظمها
مجموعة السلفون أو أميد السلفون في الموقع ٤ كما هو حال البلانكفور *DSB* " الصيغة ١١ : ر. ف : م . ض : ١٢١ "
" والمستخدم للألياف البروتينية ، أسيتات السيليلوز ، البولي أميد :




٥- مركبات النفثاليميد : ونجد من أهمها *N* - ميتيل - ٤- ميتوكسي نفتاليميد مثل ميكوايت *AT* " ر. ف : م . ض :
١٦٢ " الصيغة ١٢ والذي يتمتع بأهمية كبيرة لإمكانية استخدامه لمجموعة واسعة من الخيوط والبلاستيك ، مثل :
أسيتات السيليلوز ، الاكريليك ، البولي أوليفين ، البولي استر .




ميكا ويت *AT* : مبيض ضوئي ١٦٢

٦- المجموعة السادسة : ويتم اصطناعها من مركبات عطرية بربطها بخواتم عطرية متغايرة ، ونجد من أهم أمثلتها مبيض البولي استر فلوليت *XMF* " الصيغة ١٣ : ر. ف : م . ض : ١٧٩ " ذي التركيب : ٤,٢- ثنائي ميتوكسي - ٦- (١- بيرنيل) - ١,٣,٥- تريازين .



فلوليت *XMF* : مبيض ضوئي ١٧٩


أما التينوبال *SOF* (الصيغة ١٤ : ر. ف : م . ض : ١٩٠) وأوفيتكس *ALN* (الصيغة ١٥ : ر. ف : م . ض : ١٨١) فنجد أن حلقات التيوفين والفوران فيهما ترتبط بخواتم البنزو كسازول :



لقد أدرك كيميائيو الأصبغة أهمية معامل الانطفاء الجزيئي " الكتلي " لقوة الصباغ التلوينية ، ومن أجل المبيضات الضوئية يكون المردود الكمي للفلورة هاماً بإضافة معامل الانطفاء للامتصاص ، ولسوء الحظ فإنه نادراً ما تعطى قيمته في الصناعة باستثناء تمت ملاحظته من قبل فريشونن وشينزل عام ١٩٨٤ " *Frichkorn & Schinzel* على ٢,٢- ثنائي بنزازول أو كسازول النفثالين والذي وجد أن مردوده الكمي " الكوانتي " عموماً فيما بين ٠.٤٨-٠.٨٥ . وهناك دراسات وأبحاث مختلفة على كيمياء المبيضات الضوئية تتمحور حول إضافة مجموعات لهذه المركبات.


مبيضات مجموعة الستالين

تعتبر مجموعة مبيضات الستالين الأكثر انتشاراً على الصعيد التجاري اليوم ، فنجد منها مثلاً ثنائي أمينو ثنائي سلفون الستالين الذي نراه في الصيغة التالية :



ثنائي أمينو ثنائي سلفون الستالين

والذي تم إدخال نواة التريازين إليه فيما بعد لرفع ثباتيته لغسيل الألياف السيليلوزية كما في الصيغة التالية :



ويبين الجدول التالي مجموعة مبيضات ضوئية والذي نتبين فيه وحدة تركيب المادة الفعالة بين مجموعة مبيضات تتوزع في ثباتياتها واتجاه لون بياضها والألياف الأنسب لها وبالتالي شروط استنزافها ما بين وسط حمضي أو قلوي وشحنته الشاردية :

المبيضات الضوئية لبعض الشركات العالمية (Optical brighteners (fluorescent brighteners			
المبييض الضوئي	الشركة	الخواص	الشحنة
بينكس BNF 2000	SUPROSS	مبيض زرق للبولي استر	مشثقات ستريل البنزن
ريكو بلانك OAB	Rodulf	مبيض حمر للبولي استر	مشثقات البنزوكسازول
ريكو بلانك OBL		مبيض زرق للبولي استر	
بيري بلانك PES Conc	Dr.PETRY	مبيض حمر للبولي استر ، ملائم للطرق المتقطعة والمستمرة عند ٩٨-١٣٠ م ، والترموزول عند ٢١٠ م	سالب
بيري بلانك BA		للألياف السيليلوزية والصوفية والنايلون ، زرق ، ثابت تجاه الكهليليات وورزينات الإنهاء حتى pH: 1	
بيري بلانك PAC Liq		للبولي أكريلونتريل ، حمر ، ساطع ، ثابت تجاه الكلوريت	موجب
توبو بلانك DIC	CHT	للسيليلوز ، منخفض الألفة ، حيادي ، ثابت للأكسجين والهيدروسلفيت ، غير ثابت تجاه الكلوريت والهيوكلوريت	سالب
توبو بلانك BA Conc		للسيليلوز والنايلون ، ألفة عالية ، زرق ، ثابت للأكسجين والهيدروسلفيت ، غير ثابت تجاه الكلوريت والهيوكلوريت	
توبو بلانك HA		للسيليلوز والنايلون والصوف والحريز ، ألفة عالية ، حيادي إلى زرق ، ثابت للأكسجين والهيدروسلفيت ، غير ثابت تجاه الكلورين والكلوريت	
أوفيتكس 4313-2 BHV Liq	Ciba	للسيليلوز ، ثابت للبيروكسيدات ، غير ثابت تجاه الهيدروسلفيت والبيسلفيت والكلوريت والهيوكلوريت	مشثقات حمض ثنائي سلفون الستلبيين

فوائد للتذكرة :

استخدام الواحدات

تختلف الواحدات المستخدمة لتوصيف الأطوال الموجية بحسب المجال الطيفي على الشكل :
 الأنغستروم " ١٠^{-٧} مم " : يستخدم في مجال أشعة رونتجن وفوق البنفسجي.
 الملي ميكرون " ١٠^{-٦} مم " أو النانومتر : يستخدم في المجال المرئي وفوق البنفسجي.
 الميكرون " ١٠^{-٣} مم " : يستخدم في مجال الأشعة تحت الحمراء.

تحويل بعض الواحدات				
الرمز	الاسم	الكتابة	المرتبة	
T	Tera	تيرا	1 000 000 000 000	10 ¹²
G	Gega	غيغا	1 000 000 000	10 ⁹
M	Mega	ميغا	1 000 000	10 ⁶
K	Kilo	كيلو	1 000	10 ³
m	Milli	ميلي	0.001	10 ⁻³
μ	Micro	ميكرو	0.00 0001	10 ⁻⁶
N	Nano	نانو	0.00 000 0001	10 ⁻⁹
P	Pico	بيكو	0.00 000 000 0001	10 ⁻¹²

معامل الانطفاء الجزئي وقوانين الامتصاص

عندما تمر حزمة وحيدة اللون شدتها I₁ من خلال محلول سماكته العمودية على الحزمة b وتخرج بشدة تساوي I فإن ثمة علاقة تربط بين هذه المعطيات وتركيز المحلول c تدعى قانون بيير Beer's law :

$$\text{Log } I_1/I = abc$$

يُدعى الحد الأيسر من قانون بيير الامتصاص ، ويرمز له بـ A ، في حين أن a ثابت التناسب والذي يدعى الامتصاصية أو معامل الانطفاء ، وهكذا يوول قانون بيير إلى الشكل :

$$A=abc$$

فإذا كان التركيز بوحدة مول / لتر ، والسماكة بالسم ، أُطلق على ثابت التناسب الامتصاصية الجزئية أو معامل الانطفاء الجزئي.