

## OBEGI CHEMICALSSAS كيمائيات العبي

BASF SEMINAR, Dyeing & Printing, DAMASCUS 7&8/12/1997

مقططات من الجزء الأول


### Indanthren<sup>®</sup> / Solanthrene<sup>®</sup>: In exhaust dyeing

أصبغة الاندانترين والسولانترين بطريقة الاستنزاف

#### توصياتنا حول صباغة الغزول بأصبغة الأحواض:

١. استخدم أصبغة عالية التسوية: المجموعة A من قائمة منتجاتنا
٢. تجنب أن تستخدم نسبة صباغ أعلى من ٦%، وللأخضر الضاوي أعلى من ٤%.
٣. يجب أن تكون معدلات ضخ التجهيزات الصباغية بحدود: ٢٠-٣٠ لتر/ كغ/ دقيقة.
٤. التأكد من تمام غمر البضائع المراد صباغتها بماء الحوض الصباغي.
٥. تسهيل وتعزيز عمليات تدفق سائل الحمام الصباغي.

#### مميزات اللف ما بين المخروطي والاسطواني:



يُفضل اللف الاسطواني للأسباب بشكلٍ عام لاستغلال كامل حجم الآلة بسبب فروق الشكل الهندسي ما بين الشكلين، وثبات ميول اللف.

#### الفرق بين أنظمة اللف:

نمط اللف	لف عادي: زاوية ثابتة	لف دقيق: زاوية متغيرة
كلفة الآلة	منخفضة	عالية
طريقة اللف	ثابتة	غير ثابتة
الكثافة	غير منتظمة	منتظمة
كفاءة اللف	غير جيدة	جيدة


#### كثافة اللف بحسب نم وأنواع الخامات:

تنغير معدلات كثافة اللف بحسب نم الخيوط ونوعها، وبحيث تكون تقريباً على الشكل:

كثافة اللف بحسب نمر وأنواع الخامات		
المادة	النمرة	معدل كثافة اللف
قطن	حتى ١/٤٠	٤٠٠ غ/ل
	حتى ١/٥٠	٣٨٠ غ/ل
	حتى ١/١٠٠	٣٥٠ غ/ل
بولي استر / قطن	١/٥٠	٣٥٠ غ/ل
كتان	/	٣٥٠-٢٥٠ غ/ل
حرير الفيسكوز	/	٣٥٠ غ/ل

تأثير درجة الحرارة على معدلات تدفق الحوض الصباغي:

المثال: قطن، نمرة ١/٧٠، لف مضغوط يصل حتى ١.٤٥٠ غ، قطر الاسطوانة: ٢٢ سم، كثافة اللف: ٤٢٠ غ/ل، الضغط: ١.٥ بار:



معدلات تدفق السائل الصباغي من خلال الغزول القطنية:

تقييم تدفق السائل	ضعيف	كافي	جيد إلى ممتاز	عالي
ليتر/ دقيقة/ كيلو غرام بضاعة	دون ٢٠	٢٠-٢٥	٢٥-٣٠	أعلى من ٣٠

معدلات الضياع من القطن إثر بعض العمليات:

تتعلق كمية الفاقد بنوعية القطن ذاته، وتختلف من مصدر قطني لآخر، وتتوسط القيم:

معدلات الضياع من القطن إثر بعض العمليات			
العملية	غلي / تبييض	تبييض / مرسرة	صباغ بضاعة خام
نسبة الفاقد المئوية	٤-٦	٦-١٠	٤-٦

كميات الماء المطلوبة:

تعتبر هذه القيم عن متوسط ما يلزم من الماء لكل كيلو غرام قطن بنسبة حمام ١:١٠ بحسب العملية المطبقة:

كميات الماء المطلوبة لكل كيلو غرام بضاعة				
العملية	أصبغة الأحواض		الأصبغة الفعالة	
	فاتح	غامق	فاتح	غامق
معالجة أولية	١٠×٣	١٠×٣	١٠×٣	١٠×٣
صباغ	١٠×١	١٠×١	١٠×١	١٠×١
إنهاء	١٠×٤	١٠×٨	١٠×٦	١٠×٨
المجموع: ليتر	٨٠	١٢٠	١٠٠	١٢٠

مواصفات الماء اللازم لتطبيق العمليات الصباغية:  
عديم اللون، ضاوي، خالي من المواد الدسمة والشوائب المعدنية، خالي من مركبات الحديد والمنغنيز،  
طري " قساوة ٦ كلارك " درجة انكليزية " كحد أعلى إضافة للشروط المبينة في الجدول التالي:

مواصفات الماء اللازم لتطبيق العمليات الصباغية			
أقل من: ٠.٠٥ ملغ/ل	المنغنيز	٦-٨	الحموضة: pH
أقل من: ٠.٠١ ملغ/ل	النحاس	أقل من: ١ ملغ/ل	المعلقات
أقل من: ٥٠ ملغ/ل	النترات	أقل من: ٢٠ ملغ/ل	الرصااص العضوي
أقل من: ٥ ملغ/ل	النترت	أقل من: ٥٠ ملغ/ل	بقايا الاحتراق
صفر قدر الإمكان	ثاني أكسيد الكربون " تجنباً للتآكل "	أقل من: ٠.١ ملغ/ل	الحديد

#### مشاكل استخدام المياه القاسية:

١. مردود لوني ضعيف.
٢. إمكانية تناسخ ضعيفة بين الوجدات.
٣. خواص ثباتيات ضعيفة.
٤. ملمس قاسي وخشن.
٥. قابلية امتصاص ماء ضعيفة.
٦. تبقيع وتلوث آلة الصباغة.
٧. معدلات تسوية ضعيفة.
٨. تشكل بقع.

#### سعة تعقيد عوامل التحلية من باسف:

سعة تعقيد عوامل التحلية من باسف عند pH: 11					
p.p.m	F	Clark	H	ملغ	عامل التحلية
ج.م.م	درجة فرنسية	درجة انكليزية	درجة ألمانية	كربونات الكالسيوم	
١٠٨	١٠.٨	٧.٥	٦	١٠٨	ديكول Dekol SAD
١٢٥	١٢.٥	٨.٧	٧	١٢٥	ديكول Dekol SN
١٦٢	١٦.٢	١١.٣	٩.١	١٦٢	لوفيبيرول Lufibrol DK
٣٥٣	٣٥.٣	٢٤.٧	١٩.٨	٣٥٣	تريلون بودرة Trilon TA
١٧٦	١٧.٦	١٢.٣	٩.٩	١٧٦	تريلون سائل Trilon TA
٢٣٥	٢٣.٥	١٦.٤	١٣.٢	٢٣٥	تريلون بودرة Trilon TB
١١٨	١١.٨	٨.٢	٦.٦	١١٨	تريلون سائل Trilon TB
الدرجة الألمانية = ١٠ ملغ أكسيد كالسيوم / ليتر ماء = ١٧.٩ ملغ كربونات كالسيوم / ليتر ماء					

#### الثباتية على الاحتكاك:

١. تتعلق الثباتية على الاحتكاك بنوعية البضاعة المصبوغة، ومواصفات الأصبغة المطبقة.
  ٢. ليس من الضروري أن تكون الثباتية على البلل أعلى منها للجاف.
  ٣. غالباً ما تكون ثباتية الأصبغة الفعالة مع الألوان الغامقة أعلى من مثيلاتها بأصبغة الأحواض بمعدل ٠.٥-١ نقطة.
- وأهم العوامل المؤثرة على قيمة هذه الثباتية:
١. نوعية البضاعة.
  ٢. درجة عمق اللون أو تركيز الصباغ.
  ٣. قساوة الماء المعمول بها ومعدلات تدفق الماء في آلة الصباغ.
  ٤. عمليات الإنهاء التالية للعملية الصباغية.

## وحدات قياس اللون:

وحدات قياس اللون		
Cielab	NBS	التفصيل
DE	DE	مجموع فروق اللون
DL	DL	فرق الإضاءة
DC	DS	فرق درجة الإشباع " الإضاءة "
DH	DT	فرق اتجاه اللون

ضوء النهار	الضوء الساطع	الضوء العادي في الظل أو داخلي	ضوء مفلور " فلورسنت "
D 65	A	TL 84	F

## المعالجات الأولية للغزول القطنية

### ما تحققه المعالجة الأولية:

١. قدرة جيدة للبضائع على امتصاص الماء.
٢. ألوان زاهية.
٣. تلوث عالي مع نسب الحمامات المنخفضة.
٤. هجرة الشوائب أثناء التجفيف في المجففات السريعة.
٥. تحقيق التناسخ في العمليات الصباغية.


### المعالجة الأولية لغزول القطن:

المعالجة الأولية للغزول القطنية			
حمامات الغلي			
صود كاوي	٢ غ/ل	نسبة الحمام	١ : ١٠
عامل تحلية	؟ غ/ل	الزمن	٣٠ دقيقة
منظف	؟ غ/ل	درجة الحرارة	٩٥ م°
شطف			

المعالجة الأولية للغزول القطنية			
حمامات القصر			
ماء أكسجيني ٥٠%	٤ مل/ل	نسبة الحمام	١ : ١٠
صود كاوي	١.٥ غ/ل	الزمن	٣٠ دقيقة
مثبت ماء أكسجيني	؟ غ/ل	درجة الحرارة	٩٥ م°
منظف	؟ غ/ل	لرفع جودة العملية	ننصح بإضافة عامل تحلية وزيادة الزمن ١٠ دقائق
شطف			

### طريقة البيغمنت لتطبيق أصبغة الاندانتارين " دون ٣% " والسولانترين:


طريقة البيغمنت لتطبيق أصبغة الاندانتارين " دون ٣% " والسولانترين	
١- للأصبغة الحساسة لعملية فوق الإرجاع	
١	
عامل تحلية	؟
صباغ اندانترين	ما يلزم %
٢	
ماءات الصوديوم ٣٨ بوميه	؟ مل/ل
هيدروسلفيت الصوديوم	؟ غ/ل
عامل تسوية	عند اللزوم: غ/ل
نيتريت الصوديوم أو غلوكوز	عند اللزوم: غ/ل



طريقة الليكو لتطبيق أصبغة الاندانتارين " دون ٣% " والسولانترين

----- للأصبغة الحساسة لعملية فوق الإرجاع

١	
عامل تحلية	؟ غ/ل
صباغ اندانتارين	ما يلزم %
ماءات الصوديوم ٣٨ بوميه	؟ مل/ل
هيدروسلفيت الصوديوم	؟ غ/ل
عامل تسوية	عند اللزوم: غ/ل
نيتريت الصوديوم أو غلوكوز	عند اللزوم: غ/ل



صباغة مزائج البولي استر / سيليلوز مع أصبغة الديسبرس وأصبغة الأحواض:

صباغة مزائج البولي استر / سيليلوز مع أصبغة الديسبرس وأصبغة الأحواض	
١	
صباغا الديسبرس والأحواض	ما يلزم %
حمض خل	pH: 4-5
سيتامول " عامل مبعثر "	١ غ/ل
عامل تحلية	؟ غ/ل
٢	
ماءات الصوديوم ٣٨ بوميه	؟ مل/ل
هيدروسلفيت الصوديوم	؟ غ/ل
عامل تسوية	عند اللزوم: غ/ل

عمليات الإنهاء لما بعد تطبيق أصبغة الأحواض للألوان الفاتحة " دون ١% "

١	
عامل مؤكسد	؟ غ/ل
٢	
غاسل	؟ غ/ل
٣	
مطري	؟ غ/ل
حمض خل ٣٠%	٠.٥ مل/ل


عمليات الإنهاء لما بعد تطبيق أصبغة الأحواض للألوان الوسط " دون ١-٣% "

١	
ماءات الصوديوم ٣٨ بوميه	٢ مل/ل
هيدروسلفيت الصوديوم	٢ غ/ل
سيتامول WS	١ غ/ل
٢	
لوديغول أو ماء أكسجيني	٢ غ/ل
سيتامول WS	٠.٥ غ/ل
٣	
غاسل	؟ غ/ل
٤	
مطري	؟ غ/ل
حمض الخل ٣٠%	٠.٥ مل/ل

عمليات الإنهاء لما بعد تطبيق أصبغة الأحواض للألوان الغامقة " أكثر من ٣% "

١	
ماءات الصوديوم ٣٨ بوميه	٢ مل/ل
هيدروسلفيت الصوديوم	٢ غ/ل
سيتامول WS	١ غ/ل
٢	
لوديغول أو ماء أكسجيني	٢ غ/ل
سيتامول WS	٠.٥ غ/ل
٣	
غاسل	؟ غ/ل
٤	
منظف	؟ غ/ل
٥	

## أصبغة البروسيون اكسل *PROCION H-E/H-EXL* Bifunctional Bis-Monochlorotriazine



### الميزات

- ١ - فعالية منخفضة.
- ٢ - درجة حرارة تثبيت عالية: ٨٠ م°
- ٣ - ديمومة متوسطة إلى عالية.
- ٤ - مردود تثبيت عالي.

### البنية الكيميائية للفتالوسيانين:

