



مستشار في الاتحاد العربي للصناعات النسيجية ومدرب التقنيات الصباغية في غرفتي صناعة دمشق وحلب

دمشق: هاتف: ٣٤٤٠٥٣٨ ، حلب: ٢٢٦٢١٣٩ ، جوال: ٠٩٤٤ ٥٨٤٣٦ ، بريد: b.rifatex@hotmail.com

من مناهج التقنيات الصباغية في غرفة صناعة دمشق

## صباقة مزاج البولي استر

### ١- صباقة مزاج البولي استر / سيليلوز:

تعتبر مزاج البولي استر مع السيليلوز أو الفيسكون واحداً من أكثر المزاج المتدولة تجارياً، وتتنوع تقنيات صباغتها بحسب:

- نسبة البولي استر للسيليلوز.
- درجة عمق اللون.
- الثباتيات والمواصفات المطلوبة.

أ- نسبة البولي استر للسيليلوز: تستلزم صباقة البولي استر درجات حرارة عالية "١٣٠ °م" ما يؤثر سلباً على معدلات ليونة وطراوة الألياف السيليلوزية، لذا فإننا غالباً ما نسعى قدر الإمكان لصباقة البولي استر عندما تكون نسبته منخفضة بطريقة الضغط الجوي بوجود الكارير.

ب- درجة عمق اللون: فعندما يكون اللون المطلوب بدرجة عمق عالية لا يمكننا الأخذ بطريقة الضغط الجوي إلا في حال الحياكة الخلفية لخيوط البولي استر بحيث لا يمكننا رؤيتها ظاهرة على الوجه وبالتالي لا تظهر الفروق بين درجتي عمق لوني البولي استر والسيليلوز.

ج - الثباتيات والمواصفات المطلوبة: تلعب الثباتيات المطلوبة دوراً كبيراً في تحديد طريقة الصباقة، إذ لا يمكننا ضمان الثباتيات العالية للبولي استر إلا عند صباغته بطريقة الحرارة العالية للألوان المتوسطة والغامقة، حيث لا يلزم هنا الكارير الذي يعزز حدوث ظاهرة الهجرة الحرارية التي تحدث للأصبغة بشروط الحرارة ١٨٠ °م الجافة، كما تعزز شروط حمام درجات الحرارة العالية على الجت المزود بقائف فعال على شد القماش طولياً وبالتالي تخلصه من عيوب حياكة كثيرة قد لا تظهر إلا بعد عمليات الإناء وتظهر هذه الفائدة على أصناف النسج بصورة خاصة.

١- ١- صباقة مزاج البولي استر / قطن بأصبغة الديسبرس مع الأصبغة الفعالة: يمكننا صباقة هذا النوع من المزاج بطرقين : طريقة الحمام الواحد ، وطريقة الحمامين.

١-١- طريقة الحمام الواحد: يمكننا تطبيق هذه الطريقة مع الأصبغة الفعالة مقاومة لدرجات حرارة ١٣٠ °م بوسط حمضي كما هو حال مجموعة أصبغة البروسيون اكسل، وأهم ما ينبغي التنوية له هنا هو:

أ- عدم جواز إضافة ملح الطعام بشروط الحرارة العالية لقابلية التفكك بما يتسبب ببعض التفاسير بانطلاق الكلور المحرّب للأصبغة والمواد المساعدة المضافة ومعدن الآلة على السواء، في حين أنه يمكننا اعتماد ملح كبريتات الصوديوم.

ب- عدم اللجوء لهذه الطريقة في حال استخدامنا لأصبغة ديسبرس غير كاملة الامتصاص، إذ لا مجال لنا هنا لتطبيق حمام غسيلي إرجاعي نضمن معه ثباتيات عالية، لذا فإننا غالباً ما نلجأ لهذه الطريقة مع الألوان الفاتحة فقط.

ج- التحقق من مقاومة وثباتية الأصبغة الفعالة المراد استخدامها لشروط بناء حمام صباقة الديسبرس قبل البدء بحمام الصباقة.

**طريقة العمل بحمام واحد:** يوزن صباغ الديسبرس والصباغ الفعال اللازمين بما يتواافق ونسبتهم لنبدأ العملية الصباغية كما لو أننا نصبغ بولي استر صافٍ، فنضبط درجة المحموضة عند ٥-٥.٥ °م  $pH: 5-5.5$  ودرجة الحرارة عند ٦٠ °م ونضيف عوامل التسوية والتحلية وملح كبريتات الصوديوم لتنبعها بمحلول الصباغ المصنف وندور لمدة ١٠-٥ دقائق، ونبدأ برفع درجة الحرارة بما يتواافق مع معدلات غزاره الآلة وسرعة دوران الحبل ونوعية الأصبغة ومواد التسوية على السواء، ونستمر عند درجة الحرارة العليا بما يتواافق والأصبغة المطبقة " أي من نوع أصبغة الـ *RD* أم أصبغة عادية كما هو حال صباغ الديسبرس الأزرق ٧٩ مثلاً والذي يستلزم ساعة كاملة عند الدرجة ١٣٠ °م "، نبدأ بعدها التبريد بمععدلات دون معدلات رفع درجات الحرارة منعاً لتكسير البضاعة حتى بلوغ الدرجة ٨٠ °م، ندور عندها مدة

٥-٥ دقائق لنبدأ بحقن المحلول القلوي ببطء، ويتوجب في حال اعتمادنا ملح الطعام بدلاً عن ملح كبريتات الصوديوم ضخ المحلول الملحي في هذه المرحلة وقبل القلوي لرفع معدلات الامتصاص قبل التثبيت، وستمر عند الدرجة  $80^{\circ}\text{C}$  حتى الوصول لدرجة عمق اللون واتجاهه المطلوبين.

**طريقة العمل بحمامين:** نبدأ أولاً بحمام صباغة البولي استر كالمعتاد ونتبعه بحمام الغسيل الإرجاعي ونتأكد من تمام التخلص من كامل صباغة الديسبرس غير الممتص لنبدأ بحمام الأصبغة الفعالة كما لو أننا نقوم بصباغة القطن الصافي. ملاحظات على الفوارق بين طريقي الحمام الواحد والحمامين: يمكننا تحديد مجموعة الملاحظات حول الفروق بين الطريقيتين على الشكل المبين في الجدول التالي :

الفوارق بين طريقي الحمام الواحد والحمامين		
طريقة الحمامين	طريقة الحمام الواحد	الخاصة
إمكانية كاملة	إمكانية كاملة	اعتماد أصبغة الحرارة العالية " $80^{\circ}\text{C}$ "
	نادراً	اعتماد أصبغة الحرارة $60^{\circ}\text{C}$ أو الأصبغة المتعددة الوظائف
	غير ممكن	تطبيق حمام الغسيل الإرجاعي
	صعب	إضافة صباغ ديسبرس على الحمام الصباغي لإصلاح اتجاه اللون
عادى	متناز	تحقيق وفر اقتصادي

**اختبار اللون:** يتوجب التحقق من اتجاه لون البولي استر قبل إضافة القلوي، ونعني هنا من مشكلة تبييع صباغ الديسبرس على القطن ما يتسبب بعدم تمكنا من التتحقق الصحيح لللون أصبغة الديسبرس، لذا نجد أنه من الضروري معالجة عينة اللون بتعرية لون القطن بالعوامل المؤكسدة كمركبات الكلور أو بالإرجاع بهيدروسلفيت الصوديوم، ونلجم في حال لم نتمكن من تمام التتحقق من إذابة القطن بغلق العينة بالحموضة المعدنية الممدة.

**الغلي والشطف النهائي:** كما هو معلوم فإننا نلجم لحمامات الغلي للتخلص من جزيئات الأصبغة الفعالة المتحللة والممتصة على ألياف القطن مسببة تراجع الثباتيات جميعها، ويتوجب علينا التتحقق من ثباتية الأصبغة المبعثرة لشروط حمام الغلي القلوي "  $pH \sim 9$  " عندما يكون الصباغ الفعال المستخدم من نوع أحادي كلور التريازين الذي يستلزم مثل هذه الدرجة من القلوية لتحقيق أعلى الثباتيات وبالتالي أعلى مردود لحمام التصبين.

#### ١-٢- صباغة مزانج البولي استر / قطن بأصبغة الديسبرس مع أصبغة الأحواض:

**أ- الطريقة الحمام الواحد:** يعتبر تطبيق أصبغة الديسبرس والأحواض في حمام واحد وعلى مرحلتين الطريقة الأمثل لاستخدامهما، ففي المرحلة الأولى يتم تطبيق أصبغة الديسبرس على خيوط البولي استر بشروط الحرارة العالية، وبعد التبريد نبدأ بصباغة الألياف السيليلوزية بأصبغة الأحواض.

**ب- صباغة البولي استر:** يتم بناء الحمام على الشكل:

بناء حمام صباغة الديسبرس والاندانترين	
صباغ ديسبرس ، صباغ أحواض	ما يلزم %
عوامل : بعثرة ، تحلية ، واقية غروية	ـ ٢ - غ/ل
حمض خل أو مانح حموضة	$pH: 4.5 - 5$

ونؤكد على ضرورة بعثرة أو تمدد الأصبغة بشكل جيد علاوةً عن التشدد في تعليمات استخدام المواد المساعدة ودرجتي الحرارة والحموضة والبرنامج الزمني لصباغة الديسبرس والأحواض.

**ج- صباغة الألياف السيليلوزية:** بعد الانتهاء من صباغة خيوط البولي استر نبدأ بتبريد الحمام حتى الدرجة  $80^{\circ}\text{C}$  لنضيف:


ماءات الصوديوم ٣٨ يوميه	هيدروسلفيت الصوديوم	عامل تسوية لأصبغة الأحواض
من الجدول ٢		١ - ٠.٥ غ/ل

تم عملية الصباغة لمدة ١٥ دقيقة/  $80^{\circ}\text{C}$ ، يبرد بعدها الحمام حتى  $60^{\circ}\text{C}$  ونستمر عندها لمدة ٢٠-١٥ دقيقة. ويتوجب علينا إضافة ٢ غ/ ل غلوكوز  $80\%$  لأصبغة الاندانترين: الأزرق  $BC & GC & RS$ ، والأزرق اللامع  $RCL$ ، والأزرق الغامق  $DB$  قبل إرجاعها، أما كميات الملح فنجدتها في الجدول ٢ ونضيفها عند درجة حرارة  $60^{\circ}\text{C}$ . يمكننا مع الألوان الفاتحة تبريد الحمام حتى  $95^{\circ}\text{C}$  لترجع الأصبغة محققين درجة التسوية العليا بدرجات الحرارة العالية، ويُستعاض في هذه الحالة عن الهيدروسلفيت مثلاً بعامل مرجع يعمل بدرجات حرارة  $95^{\circ}\text{C}$  مثل رونغال  $HT$  من  $BASF$  المستخدم كعامل إرجاع بنسبة ١.٢ من كمية الهيدروسلفيت، ونستمر لمدة ٢٠-١٥ دقيقة لنبدأ بتبريد الحمام حتى  $80^{\circ}\text{C}$  باستخدام ٢-١ غ/ ل هيدروسلفيت ونبرد بعدها حتى  $60^{\circ}\text{C}$ .

لإنتمام العملية الصباغية، نشطف ونؤكّد ونصبّن بالطريقة الأنسب لنوعية البضاعة وباستخدام الماء الأكسجيني أو أي عامل مؤكسد مناسب للحصول على النتيجة الأفضل، ونرى في الشكل التالي مخطط العملية الصباغية بحسب شركة باسف بطريقة الحمام الواحد بأصبغة البلاينيل والاندانترين:

الجدول ٢

### صياغة مزاج البولي استر / قطن بأصبغة الديسبرس مع أصبغة الأحواض



كميات ماءات الصوديوم والهيدروسلفيت والملح اللازمة لتطبيق أصبغة الاندانترين

أصبغة IN خاصة	أصبغة IN	أصبغة IW	% صياغة اندانترين غروية	المادة
١٢-١٥	١٢-١٠	٧-٦	% ٠.٥-٠.٥	ماءات الصوديوم ٣٨ يومية مل/ل
٢٢-١٧	١٥-١٢	٩-٧	% ١.٥-٠.٥	
٢٦-٢٢	٢٠-١٥	١٠-٩	% ٢.٥-١.٥	
٤-٣	٤-٣	٣-٢	% ٠.٥-٠.٥	هيدرو سلفيت الصوديوم المركز من BASF غ/ل
٦-٤	٦-٤	٥-٣	% ١.٥-٠.٥	
٨-٦	٨-٦	٧-٥	% ٢.٥-١.٥	
		١-٠	% ٠.٥-٠.٥	كريات الصوديوم أو ملح الطعام غ/ل
		١٥-١٠	% ١.٥-٠.٥	
		٢٠-١٥	% ٢.٥-١.٥	

١-٣- صياغة مزاج البولي استر / قطن بأصبغة الديسبرس مع الأصبغة المباشرة: يمكننا هنا إجراء عملية الصياغة بطريقة الحمام الواحد أو الحمامين بشرط التأكد من مقاومة الأصبغة المباشرة للتلوّن بشروط الحرارة العالية والوسط الحمضي، ويمكننا بالرجوع لكتالوگات الشركات النظامية تحديد إمكانية مقاومة الصياغ لهكذا شروط، وسنلق هنا بنظرنا على طريقة الحمام الواحد فقط.

طريقة العمل بحمام واحد: يوزن صياغ الديسبرس والصياغ المباشر اللازمين بما يتواافق ونسبتهما لنبدأ العملية الصباغية كما لو أننا نصبغ بولي استر صافٍ، فنضبط درجة الحموضة عند  $pH \sim 5.5$  ودرجة الحرارة عند  $60^\circ\text{C}$  ونضيف عوامل التسوية والتحلية وملح كريات الصوديوم لتنبعها بمحلول الصياغ المصفى وندور لمدة ١٠-٥ دقائق، ثم نبدأ برفع درجة الحرارة بما يتواافق مع معدلات غزاره الآلة وسرعة دوران الحبل ونوعية الأصبغة ومواد التسوية على السواء، ونستمر عند درجة الحرارة حتى بلوغ الدرجة  $80^\circ\text{C}$ ، ندور عندها مدة ١٠-٥ دقائق لنبدأ بحقن محلول القلوي ببطء في حال اعتمادنا أصبغة مباشرة تستلزم وسطاً قليوياً خفيفاً أي  $9 \sim pH$ ، ويتجوّب في حال اعتمادنا ملح الطعام بدلاً عن ملح كريات الصوديوم ضخ المحلول الملحي في هذه المرحلة، نستمر بالتبريد حتى الدرجة  $70^\circ\text{C}$  حتى الوصول لدرجة عمق اللون واتجاهه المطلوبين، نشطف بعدها جيداً لتطهير بعدها حمام التثبيت.

ملاحظة: تتبع درجات مقاومة الأصبغة المباشرة لحرارة  $130^\circ\text{C}$  والوسط الحمضي، فمنها ما يتلوّن بشكل كامل ومنها ما يتلوّن بشكل جزئي بحسب زمان البقاء عند الدرجة  $130^\circ\text{C}$  ومعدلات الغزاره في آلة الصياغ والتي قد تسبب بإجهادات ميكانيكية قد لا يتحملها الصياغ.

### ٢- صياغة مزاج البولي استر / صوف بأصبغة الديسبرس مع الأصبغة الحمضية:

نعني من ضعف مقاومة الصوف للحرارة الزائدة عن  $100^\circ\text{C}$  كحد أقصى، لذا فإن ثمة تقنيات عده يمكننا اللجوء إليها لتحقيق أقصى ما يمكننا من ثباتيات ، ومن أهم هذه التقنيات نجد:

٤-١- الصياغة بحمام واحد بوجود الكاريير عند الدرجة  $\sim 100^\circ\text{C}$ : يتم الاعتماد هنا على أصبغة ديسبرس من نمط الحرارة المنخفضة "E" وبالاعتماد على أنواع كاريير لا تسبب تبيعاً لأصبغة الديسبرس على الصوف" كمشتقات كلور البنزن الممنوعة حالياً" ، ويتم تطبيق الحمام عند  $100^\circ\text{C}$  تقريراً.

٤-٢- الصياغة بحمام واحد عند الدرجة  $110^\circ\text{C}$ : يمكننا بإضافة الفورم الدهيد بنسبة ١% من وزن الصوف رفع درجة حرارة مقاومة الصوف حتى  $110^\circ\text{C}$  على أن يتم حساب ما يلزم من محلول الفورم الدهيد التجاري، إذ قد تصل النسبة أحياناً وبحسب التركيز التجاري حتى ٣-٤%.

**٤-٣- صباغة الشعيرات قبل عمليات الغزل:** تُتبع هذه الطريقة مع أصناف الجوخ، إذ نعمد لصباغة شعيرات البولي استر وألياف الصوف بحمامين مستقلين، ونعالج بعدها هذه الشعيرات بعمليات تلبيس للحصول على حصيرة الجوخ أو اللبلاد المقاومة لـ إجهادات الضغط والحرارة والرطوبة.

### ٣- صباغة مزاج البولي استر / صوف بأصبغة الديسبرس مع الأصبغة الكروم الحمضية:

تُتبع هنا الطرق السالفة الذكر تماماً بفارق معالجة القماش بعمليات الإناء بمحلول مرسيخ البيكرومات عند درجة حرارة  $80\text{--}70^\circ\text{C}$  ومحوضة  $pH: 5.5\text{--}6$  لربط الجزيء الصباغي بألياف الصوف رافعين بذلك ثباتية الصباغ، ومن أهم ما يعيّب هذه الطريقة التلوث البيئي الحاصل من استخدام البيكرومات كمرسيخ أولاً، وتسببها بخشونة الألياف الصوفية، لذا فإننا نادرًا ما نستعمل هذا النوع من الأصبغة مع الملبوسات، بل نلجأ لها لصباغة الصوف المراد استخدامه في صناعة السجاد والذي يتلزم ثباتيات عالية على النور والاحتكاك خاصة، وقد منعت هذه الأصبغة حالياً بسبب التلوث البيئي الذي يسببه استخدام الكروم.

### ٤- صباغة مزاج البولي استر / بولي أميد:

تم صباغة البولي أميد عادةً بمجموعة منتقاة من الأصبغة الحمضية أو الأصبغة المعدنية المعقدة بوسط حمضي وبشروط الضغط الجوي، ويؤدي انخفاض درجات حرارة ترجمتها " والتي قد تصل في أحياناً حتى  $55^\circ\text{C}$  وقابلية امتصاصها معظم أنواع الأصبغة وبدرجات متقارنة لامتصاصها الأصبغة الحمضية الخاصة بها وأصبغة الديسبرس المضافة لصباغة البولي استر، لذا فإننا نواجه معها تراجع قوة لون البولي استر بمقابل ارتفاع قوة لون البولي أميد، وتعقد المشكلة أكثر عندما يكون المطلوب لوناً مركباً ومتغيراً لللون الأقمشة الممزوجة، لأن يكون المطلوب لون البولي أميد أحمر والبولي استر أزرق أو أخضر، وينحنا رفع درجة حرارة الحمام الصباغي حتى درجات الحرارة العالية أو إضافة الكارير مع اعتماد أصبغة ديسبرس من النمط E لإمكانية استعادة أصبغة الديسبرس الممتصة من البولي أميد ليتمتصها البولي استر وبالتالي التحكم أكثر بتوجيهه عمليات الامتصاص الصباغي، وتتحسن شركة BASF اعتماد البولي أميد ٦-٦ عن البولي أميد ٦ لأنه يمكننا معه صباغة الألوان الفاتحة لمختلف أنواع البولي استر، ويبين لنا الجدول ٣ ملخص ما سبق.

الجدول ٣

مثال لاحتمالات توزيع الأصبغة عند صباغة مزاج البولي استر / بولي أميد					
النوع	اللون المطلوب	الصباغ المضاف	الصباغ المستحسن	اللون الناتج	شروط الضغط الجوي
بولي استر	أزرق	ديسبرس أزرق	أزرق فاتح	أزرق	أزرق
	أحمر	أسيد أحمر	باقي الأزرق وكامل الأحمر	أحمر	بفجي
بولي أميد	أخضر	أزرق + أصفر	كمال الأزرق والأصفر	أزرق فاتح	أزرق + أصفر
	أحمر	أحمر + أزرق + أصفر	غير محدد	أحمر	أحمر

ومن الضروري الإشارة هنا لضعف ثباتيات أصبغة الديسبرس على البلاستيك البولي أميد، لذا فإنّه من الضروري لرفع هذه الثباتية النزع الجيد لبواقيها من البولي أميد ليصار لعملية صباغة تالية بالأصبغة المعدنية المعقدة أو الحمضية بحمام منفصل، فيتم تطبيق حمام صباغة البولي استر عند درجات الحرارة العالية وفق الإجراءات الاعتيادية متبعاً بحمام غسيل إرجاعي لنبدأ بصباغة البولي أميد.

### ٥- صباغة مزاج البولي استر مع البولي أكريلونتريل:

يسبب انخفاض درجة حرارة ترجمة البولي أكريلونتريل حساسية عالية تجاه معدلات التدفق وارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يدفعنا لصباغة الخيوط الممزوجة من البولي استر والبولي أكريلونتريل بشروط حرارية منخفضة لا تتجاوز  $105^\circ\text{C}$ ، وبالتالي فإننا نجد أنه من الضروري الاعتماد على الكارير في الحمام الصباغي.

وتنصح باسف بطريقة العمل التالية: نختار لمثل هذه العمليات عادةً أصبغة ديسبرس ضعيفة التشرب على البولي أكريلونتريل، وأصبغة قاعدية لا يتشربها البولي استر، وعند الضرورة نضيف الكارير بشرط عدم احتوائه عوامل استحلاب شاردية سالبة، وفي هذه الحالة تتم العملية في حمام واحد وعلى الشكل:

بناء حمام صباغة البولي استر مع البولي أكريلونتريل					
صباغ قاعدي	ما يلزم %	كارير	ما يلزم %	نتوقف عند الدرجة $70^\circ\text{C}$	نتوقف عند الدرجة $70^\circ\text{C}$
عامل مبعثر لا شاردي	~ ١ غ/ل	صباغ ديسبرس	ما يلزم %	ثم نضيف	نتوقف عند الدرجة $70^\circ\text{C}$

نرفع درجة الحرارة حتى  $105^\circ\text{C}$  ونستمر عندها ٣٠-٦٠ دقيقة مع المراقبة الدائمة لدرجة المحوضة، ثم نبرد ونشطف بماء دافئ حرارته  $40^\circ\text{C}$  وآخر بارد.

وقد وجد عملياً صعوبة انتقاء أصبغة غير قابلة للتبييع على البولي أكريلو نتريل، لذا فإننا ننصح صباغة البولي استر أولاً بحرارة  $105^{\circ}\text{C}$  بوجود الكارير غير الحاوي على عوامل استحلاب سالبة الشحنة وإلا فإننا نضطر لتطبيق حمام إزالة لبواقي الكارير ما أمكن، ومن ثم رصد لون خيوط البولي أكريلونتريل لاستكمال اللون بحسب المطلوب.

#### ٦- صباغة مزاج البولي استر مع ثلاثي الأسيتات:

لهذه التركيبة مشاكل معقدة بعض الشيء، إذ تتم صباغة كليهما بأصبغة الديسبرس ما لا يمكننا من الحصول على فوارق لونية محسوسة برغم ضعف ثباتية أصبغة الديسبرس على ثلاثي الأسيتات عنها مع البولي استر، إضافة للثباتيات الضعيفة على النور لبعض الأصبغة على خيطي البولي استر وثلاثي الأسيتات على السواء، ويتم بناء الحمام الصباغي على الشكل:

بناء حمام صباغة البولي استر مع ثلاثي الأسيتات	
ما يلزم %	صباغ ديسبرس
ـ ٢ غ/ل	عامل بعثرة وتسوية
ـ ١٠٠.٥ غ	عامل تحلية " عند اللزوم "
pH: 4.5 ~ 5	حمض خل أو مانح حموضة

نستمر عند الدرجة  $125^{\circ}\text{C}$  مدة  $60\text{ min}$  ، ونتبع عملية الصباغة بحمام غسيل إرجاعي.

#### ٧- صباغة البولي استر مع ٢.٥ أسيتات:

تتم صباغة الأسيتات بالأصبغة المبعثرة بدرجة حرارة  $\sim 80^{\circ}\text{C}$ ، إذ يؤدي رفع الحرارة لأكثر من ذلك لتشوه خيوط الأسيتات غير اللامعة بسبب ليونتها، وبالتالي تتم عملية صباغة الأسيتات فقط دون البولي استر، ويتم بناء الحمام على الشكل:

بناء حمام صباغة البولي استر مع الأسيتات	
ما يلزم %	صباغ أسيتات
ـ ٢ـ١ غ/ل	عامل بعثرة وتسوية
pH: 5 ~ 6	حمض خل أو مانح حموضة

نستمر لمدة ساعة عند درجة حرارة  $80^{\circ}\text{C}$  ، ثم نشطف على درجة حرارة  $60^{\circ}\text{C}$  فشطف بارد.

### صباغة القطن الممزوج

#### ١- صباغة القطن / صوف:

ينحل الصوف بالوسط القلوبي "  $2\text{ g/l}$  صود كاوي أو  $5\text{ g/l}$  كربونات الصوديوم " لذا لا يمكننا صباغة البضائع الممزوجة من الصوف مع القطن أو الفيسكرز بالأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض أو أي حمام معالجة قلوية لاحق، وهكذا نجد أنه لا يمكننا صباغة القطن إلا بالأصبغة المباشرة، لذا فإننا غالباً ما نلجأ لحمام واحد يحوي الأصبغة: المباشرة والحمضية أو المباشرة والحمضية الكروممية، على أن نتبع الحمام عند استخدام الأصبغة الحمضية الكروممية بحمام المعالجة بالكروم ليتبعه حمام التثبيت عند اضطرارنا له، ذلك لأن المثبت موجب الشحنة غالباً، ما يهيأ الفرصة لتفاعله مع الأصبغة الكروممية في مرحلة ما قبل التثبيت، ويجري تطبيق الحمام الصباغي بشروط الضغط الجوي العادي وبوسط حمضي بإضافة عوامل التسوية الملائمة مثل مشتقات ايتوكسيلات الأغوال الدسمة، وعند اضطرارنا لاستخدام عوامل تسوية للصوف من النمط الشاردي الضعيف الشحنة الموجبة علينا التأكد أولاً من عدم إمكانية تشكيل رواسب بينها وبين الأصبغة المباشرة المستخدمة.

#### ٢- صباغة القطن/ بولي أميد:

يمكننا صباغة القطن هنا بشتى أنواع الأصبغة المستخدمة مع القطن الصافي، على أن نبدأ بصباغة القطن أولاً وتقديم كمية الصباغ الممتص من قبل البولي أميد لإكمال اللون بحسب المطلوب، ذلك لأن البولي أميد سيمتص كميةً من صباغ القطن تتعلق نسبتها بشروط تطبيق الحمام ما بين حمضي وقلوي، أو أنه حمام أصبغة فعالة عند  $60^{\circ}\text{C}$  أو  $80^{\circ}\text{C}$ ، أو كمية الملح المضافة وتوقيت إضافتها لأننا وكلما تأخرنا بإضافة الملح كانت نسبة الصباغ الممتصة من قبل البولي أميد أكبر...، وكما سبق وذكرنا في حالة صباغة البولي استر مع البولي أميد في التداخل بين درجات الامتصاص نجد ذات المشكلة هنا بفارق صعوبة رفع درجة حرارة الحمام الصباغي حتى  $130^{\circ}\text{C}$  أو إضافة الكارير، لذا فإنه من المستحسن تطبيق الأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض بأصبغة غير قابلة للتعرية بالعوامل المرجعة إن كانت فعالة أو المواد

المؤكدة إن كانت أصبغة أحواض ليصار لتعريمة البولي أميد مما امتص من أصبغة ومن ثم صباغته أو إكمال لونه للمطلوب عندما نجد أن التعريمة كانت جزئية.

### ٣- صباغة القطن / أكريليك:

مع الأصبغة المباشرة: يتم تطبيق صباغة الأكريليك القاعدي عند درجة الحرارة  $102 - 105^{\circ}\text{C}$  أو لاً بدون استخدام العامل المؤخر الموجب لصعوبة التخلص الكامل منه بعد انتهاء الحمام، وفي أحسن الأحوال يمكننا التخلص من بعضه بتطبيق حمام الغسيل بصابون مارسيل، تتبعه بحمام الأصبغة المباشرة عند درجة حرارة  $95^{\circ}\text{C}$  وتنابع حسب الأصول.

مع الأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض: يستحسن هنا صباغة القطن بالأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض لتنهي حمام الصباغة بحمامات الغلي أو الأكسدة الازمة، ومن ثم نلجل للبدء بصباغة البولي أكريلو نتربيل عند حرارة  $102 - 105^{\circ}\text{C}$  بشرط اختيار أصبغة فعالة أو أحواض مقاومة قدر الإمكان لمثل هذه الحرارة.

أما في حال البدء بصباغة البولي أكريلو نتربيل فيتوجب التحقق من ثباتية الأصبغة القاعدية المختارة تجاه شروط حامي الصباغة والغلي القلوبيين، والتأكد من عدم إمكانية تبقيع أصبغة القطن بشروط الصباغة على خيوط الأكريليك.

### ٤- صباغة القطن / أسيتات:

مع الأصبغة المباشرة: يمكننا تطبيق حمام صباغة القطن مع الأسيتات على مرحلة واحدة عند درجة حرارة  $80^{\circ}\text{C}$ ، ويمكننا تطبيقها على مرحلتين، لأن نصبغ الأسيتات أو لاً لتنبعها بحمام صباغة القطن بالأصبغة المباشرة وليس العكس.

مع الأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض: يستحسن هنا تطبيق حمام صباغة القطن أو لاً لتنبعها بحمامات الغلي أو الأكسدة فصباغة الأسيتات، ذلك لأن أصبغة الأسيتات قد تستنزف لعدم ثباتياتها العالية أثناء تطبيق شروط الحمام القلوية عند درجات حرارة  $60 - 80^{\circ}\text{C}$ ، أو بحمامات الغلي التي تستلزم درجة حموضة  $9 - pH$ .

### ٥- صباغة القطن / ثلاثي الأسيتات:

مع الأصبغة المباشرة: يمكننا تطبيق حمام صباغة القطن مع ثلاثي الأسيتات على مرحلة واحدة بشرط مقاومة الأصبغة المباشرة لدرجة الحرارة  $120^{\circ}\text{C}$  في الوسط الحمضي، ويمكننا تطبيقها على مرحلتين، لأن نصبغ ثلاثي الأسيتات أو لاً لتنبعها بحمام صباغة القطن بالأصبغة المباشرة وليس العكس.

مع الأصبغة الفعالة أو أصبغة الأحواض: كما سبق وذكرنا في سياق صباغة البولي استر مع القطن فإنه بإمكاننا هنا تطبيق ذات الطريقة بفارق عدم اضطرارنا للوصول بدرجات الحرارة حتى  $130^{\circ}\text{C}$  فنكتفينا هنا درجات حرارة  $120^{\circ}\text{C}$  لتنبعها بعد حمام الغسيل الإرجاعي بحمام صباغة القطن، أو يمكننا اعتماد ذات طريقة الحمام الواحد بفارق أننا نصل هنا لدرجة الحرارة  $120^{\circ}\text{C}$  فقط.

## صباغة الصوف الممزوج

### ١- صباغة الصوف / بولي أميد:

يمكننا صباغة الصوف مع البولي أميد بالأصبغة الحمضية في حمام واحد بشروط الضغط الجوي لأن كليهما يتخد من الأصبغة الحمضية أساساً لصباغته، ويمكننا إنهاء الحمام بحمام تثبيت بالاعتماد على أنواع المثبتات الصناعية المطروحة حالياً في الأسواق أو بالاعتماد على مزيج حمضي العفص والطرطير عند استخدام أصبغة مثل أصبغة النايلوزان E لشركة كلارينت، ويشترط لاستخدام هذا المزيج المثبت عدم احتواء ماء حمام التثبيت على شوارد الحديدية التي تعطيها مع حمض العفص راسباً أسوداً من عفاصات الحديدية، كما يتوجب علينا اختيار عوامل التسوية بدقةٍ شديدة منعاً للتقليل الذي قد يحصل بسبب الفوارق في الألفة تجاه مجموعة الأصبغة المستخدمة فيما بين البولي أميد والصوف، ونستعين بشروط الحمام الصباغي لشركة كلارينت الذي تتصح به لتطبيق أصبغة اللانازين على الصوف:

بناء حمام أصبغة اللانازين على الصوف لشركة كلارينت				
المادة	صباغ	كمية	ما يلزم %	حمض الخل
الكثير	ـ ٢ غ/ل	ـ 6.3 pH:	ـ 6.8	ـ SMK or SU تسوية ليوجين كبريتات الشادر

### ٢- صباغة الصوف / أكريليك:

يصادفنا هذا النوع من المزج بشكل كبير لمفاعيل الدفء والملمس والهيئة الذي يؤمنه الأكريليك كبديل صنعي للصوف، وتم عملية الصباغة بالبدء بحمام صباغة الأكريليك بمراقبة شروط العمل التالية آخذين بعين الاعتبار شحنة الأصبغة القاعدية الموجبة وشحنة الأصبغة الحمضية السالبة:

- عدم استخدام مؤخر من نمط مركبات الأمونيوم الرابعة الموجب الشحنة لصعوبة التخلص منه وبالتالي تفاعلاته مع الأصبغة الحمضية عند صباغة الصوف مشكلاً رواسب تسبب تراجع ثباتيات العملية الصباغية.

- اعتماد كبريتات الصوديوم كعامل تسوية وتأخير لبناء حمام صباغة الاكريليك.
  - إضافة عوامل تسوية وبعثرة من نمط ايتوكسيلات الأغوال الدسمة للفعل التنظيفي الممتاز الذي تؤمنه ما نضمن معه التخلص الكامل من كامل البقايا غير الممتصلة أو الضعيفة التثبيت على خيوط الاكريليك.
  - تحديد درجة إشباع خيط الاكريليك وإضافة ما يلزم فقط من الصباغ القاعدي بحيث نضمن الامتصاص الكامل له تدريكاً لتفاعل بقائيه مع الأصبغة الحمضية.
  - رفع درجة حرارة حمام صباغة الاكريليك حتى  $105^{\circ}\text{م}$  ليصار لتطبيق حمام صباغة الصوف عند  $98^{\circ}\text{م}$  وبالتالي تدارك استنزاف الصباغ القاعدي الممتص لحمام الصباغة من جديد معتمدين على فارق  $7^{\circ}\text{م}$ .
  - التأكد من تمام الشطف بعد إنتهاء حمام الأصبغة القاعدية الموجبة بتطبيق حمام شطف ساخن وبوجود غواسل لا شاردية وإتباعه بشطاف بارد.
- بعد ذلك نبدأ بتطبيق حمام الأصبغة الحمضية لصباغة الصوف كالمعتاد.

### ٣- صباغة الصوف مع الأسيتات :

يمكننا هنا تطبيق الحمام الصباغي للصوف والأسيتات بمرحلة واحدة وتحت الضغط الجوي العادي، إذ تتم صباغة كليهما بوسط حمضي وصباغ سالب دون الحاجة للكاريير، ومن أهم ما يجب أخذه بعين الاعتبار هنا هو اختيار أصبغة أسيتات أو أصبغة أسيد ضعيفة التبييع كل منها على الآخر، ذلك لأن تبييع الأصبغة الحمضية على الأسيتات أو أصبغة الديسبرس على الصوف يعني تراجعاً ملحوظاً في ثباتيات العملية الصباغية.

### ٤- صباغة الصوف مع ثلاثي الأسيتات:

تتم صباغة ثلاثي الأسيتات كما ذكرنا سابقاً عند حرارة  $120^{\circ}\text{م}$ ، وهذا ما لا يمكننا تطبيقه بوجود الصوف، لذا فإننا نجد أنه من الأفضل الاعتماد على الفورمول بمعدل ١% من وزن الصوف لنتمكن من رفع درجة حرارة الحمام الصباغي حتى  $110^{\circ}\text{م}$ .