

## كيمياويات بناء الحمام الصباغي

### المواد الداخلة في اصطناع واستثمار الأصبغة

1-1- التصنيف الكيمائي للأصبغة: يمكننا تصنيف البنى الأساسية للأصبغة وفق الجدول 1 :  
الجدول 1 : التصنيف الكيمائي للأصبغة

وحدة البناء الأساسية	المجموعة	وحدة البناء الأساسية	المجموعة
$R - NO_2$	نترو	$R - NO$	نتروزو
$R - N = N - R^1 - N = N - R^2$	ثنائي الأزو	$R - N = N - R^1$	أحادي الأزو
$R - N = N - R^1 - N = N - R^2 - N = N - R^3 \dots$	متعدد الأزو	$R - N = N - R^1 - N = N - R^2 - N = N - R^3$	ثلاثي الأزو
	ستلبيين	$R - SO_2 - CH_2 - CH_2 - O - SO_3H$ $R - SO_2 - CH_2 - CH_2 - Cl$	ريمازول
	ثلاثي أريل الميثان		ثنائي أريل الميثان
	أزين		انتراكينون
	أوكسازين		تيازين
	اكسانتين		كوبنولين
	اكردين		ميتين
$-N=C=N-$	اندامين	$-N=C-CH=R$	اندوفينول
	تيمازول	$-N=C=O$	لاكتون
	أمينو كوينونز		هيدروكسي كينون
	فتالوسيانين		انديكويد
	ثنائي كلور التريازينيل		أحادي كلور التريازينيل
			كبريت

1-2- التصنيف التطبيقي للأصبغة: يمكننا تصنيف الأصبغة بحسب تطبيقها وفق الجدول 2 :  
الجدول 2 : التصنيف التطبيقي للأصبغة

التصنيف التطبيقي للأصبغة			
الصباغ	الوسط	الملح	درجة الحرارة المثوية
الألياف السيليلوزية والفيسكوز			
المباشرة " الديركت "	معتدل إلى قلوي	تحتاج	95
الفعالة " الرأكتيف "	قلوي		90/60/40/30
الأحواض			80/60/40
الكبريتية " السلفور "			95
النفثول " الديازو "	قلوي لحوض الأساس وحمضي لحوض الديازة		95/ بارد
البولي استر			
المبعثرة " الديسبرس "	حمضي	لا تحتاج	130/ 95
الأسيتات			
المبعثرة " الديسبرس "	حمضي	لا تحتاج	80
ثلاثي الأسيتات " التري أسيتات "			
المبعثرة " الديسبرس "	حمضي	لا تحتاج	120
الصوف			
الحمضية " الأسيد "	حمضي	تحتاج	105
الكرومية	حمضي يتبعه حوض معالجة بالبيكرومات		
النايلون			
الحمضية " الأسيد "	حمضي	لا تحتاج	95
الأكريليك			
القاعدية الموجبة	حمضي	قد تحتاج	حتى 105

وتلتزم الجهات المعنية المختصة باعتماد إجازات التوريد للأصبغة المسموحة عالمياً فقط عبر مصادقة هيئة المواصفات العربية السورية.

### العمليات الرئيسية المطبقة في عمليات التحضير الأولية والصبغة لبعض الألياف والخیوط

يمكننا تصنيف الكيماويات والمواد المساعدة في زمر ثلاث بحسب المراحل الأساسية لتطبيق العملية الصباغية: التحضير الأولي، الصباغة، التجهيز النهائي، وقد تستخدم مواد خاصة بحسب طبيعة النسيج والحياسة كما هو الحال مع مضادات التفسير أو بعض المطريات اللا شاردية ...

#### 1- كيماويات التحضير الأولي :

##### 1-1- كيماويات تحضير القطن :

1-1-1- إزالة النشاء: تطبق عملية التنشية على الألياف القطنية بهدف نسجها، ولا لزوم لها عند حياكتها على الآلات الدائرية " السيلكولير"، وتُطبق عادةً وفق إحدى الطرق الثلاث التالية:

(1) طريقة أنزيم الأميلاز: وتجرى بدرجة حرارة 60 °م ووسط حمضي ضعيف.

(2) الغلي بمحلول مخفف من ماءات الصوديوم.

(3) طريقة الغلي بمحلول مخفف من حمض كلور الماء لعدة دقائق أو 2 % على الحرارة 40 °م .

1-1-2- الغلي: ويتم بقصد التخلص من المواد الدسمة الداخلة في تركيب القطن لتمكين الصباغ من الاختراق لعمق الشعيرات، ويتم بناء حوض الغلي من عامل منظف مع محلول مخفف لماءات الصوديوم.

1-1-3- القصر: وتتم بهدف التخلص من المواد الدسمة والبكتينية لاختراق جيد للصباغ وبألوان زاهية، ويتم بناء حوض القصر من:

أ- عامل منظف أو مزيل بقع.

ب- ماء أكسجيني: لأكسدة بعض المركبات التي لا يمكننا التخلص منها إلا بأكسدتها وتحويلها لمركبات ذوابة.

ج- ماءات الصوديوم: لتصبين بعض المواد الدسمة وضبط درجة قلوية الوسط اللازم لتفكك الماء الأكسجيني.

د- مثبتات الماء الأكسجيني: والتي تتكون من بعض الكيماويات التي يمكنها ضبط سرعة وتوجيه تفاعلات تفكك الماء الأكسجيني منعاً لتخرب القطن بفعل تكسر سلسله وبالتالي انخفاض درجة البلمرة أو ارتفاع درجة سيولته.

1-3-4- التعديل: ويجري تطبيق هذه المرحلة لتعديل قلوية الألياف السيليلوزية بعد المعالجات السابقة بإضافة حمض عضوي ضعيف، ويستحسن إضافة أنزيم الكاتالاس للتخلص من بواقي الماء الأكسجيني.

1-2-1- **كيماويات تحضير الصوف:** منظف بوسط قلوي من مآءات النشادر.  
1-3-1- **كيماويات تحضير الخيوط التركيبية والمجددة:** منظف أو مزيل بقع بوسط قلوي من كربونات أو ثلاثي فوسفات الصوديوم.

2- **كيماويات العمليات الصباغية:**

1-2-1- **صباغة القطن والفيسكوز:**

1-1-1- الأصبغة المباشرة: صباغ مباشر، ملح طعام أو كبريتات الصوديوم، كربونات الصوديوم " بحسب توصيات الشركة المصنعة للصبغ " ، عامل تسوية ، مزيل قساوة ، حرارة 95 °م.

2-1-1- الأصبغة الفعالة: صباغ فعال، عامل قلونة " حتى  $pH: 10.5 \sim 11.5$  بحسب اللون ونوع الصباغ " ، عامل تسوية " عند اللزوم ولبعض الألوان " ، مزيل قساوة، ملح طعام أو كبريتات الصوديوم، حرارة 60 أو 80 °م.

2-1-1-3- أصبغة الأحواض: وتتم على حوضين: حوض صباغة فحوض أكسدة:

حوض الصباغة: صباغ أحواض، عامل إرجاع " هيدروسلفيت الصوديوم " ، عامل قلونة مثل كربونات أو مآءات الصوديوم، عامل تسوية وبعثرة، ملح طعام أو كبريتات الصوديوم " بحسب تركيز الصباغ ودرجة ألفتة تجاه الألياف السيليلوزية " ، مزيل قساوة ← حوض الأكسدة: ماء أكسجيني بوسط حمضي ضعيف، عامل منظف للتخلص من الجزيئات الصباغية غير الممتصة.

2-1-1-4- صباغة البولي استر: صباغ مبعثر، حمض عضوي ضعيف، عامل تسوية وبعثرة، كارير " عند اللزوم وعند العمل بشروط الضغط الجوي العادي " ، حرارة 95 أو 130 °م.

2-1-1-5- صباغة خيوط 2.5 أسيتات: صباغ مبعثر صغير الحجم الجزيئي، حمض عضوي، عامل تسوية وبعثرة، حرارة 80 °م.

2-1-1-6- صباغة ثلاثي الأسيتات: صباغ مبعثر، حمض عضوي، عامل تسوية وبعثرة، حرارة 120 °م.

2-1-1-7- صباغة البولي أميد: صباغ حمضي أو مبعثر ، حمض عضوي ، عامل تسوية وبعثرة ، حرارة 95 °م.

2-1-8-1- صباغة الصوف : صباغ " حمضية أو معدنية معقدة، أو فعالة بوسط حمضي " ، حمض عضوي، عامل تسوية وبعثرة، ملح كبريتات الصوديوم.

2-1-8-2- صباغة الصوف: حوض الصباغة: صباغ " أصبغة كرومية " ، حمض عضوي، عامل تسوية وبعثرة ← حوض معالجة كرومية: بيكرومات الصوديوم بوسط حمضي وبحرارة 70 ~ 80 °م.

2-1-9- صباغة الأكريليك: صباغ موجب " يمكننا اعتماد الأصبغة المبعثرة للألوان الفاتحة فقط " ، حمض خل، عامل مبعثر لا شاردي، عامل مؤخر " من نمط مركبات الأمونيوم الرباعية " .

3- **مواد خاصة:**

1-3- **مضادات التكسير:** وتُضاف لأحواض صباغة الأقمشة العالية الوزن لمنع ظهور علامات التكسير أو التجعد عليها بفعل الضغوط والحرارة التي تتعرض لها أثناء تطبيق الحمام الصباغي.

2-3- **الحوامل " الكارير ":** مواد عضوية يمكننا بإضافتها للحمام الصباغي خفض درجة حرارة تزجج خيوط البولي استر " انتفاخها وتباعد سلاسلها بما يتيح للصبغ فرصة أكبر للولوج فيما بينها " ونجد من أنواعها: مشتقات كلور البنزن ، ألكيل نفتالين، أورثو فينيل فينول، الاسترات العطرية، مشتقات الفحوم الهيدروجينية الكلورة ، بعض الاسترات العطرية العالية الوزن الجزيئي.


بعض أنواع الحوامل Carrier					
مشتقات كلور البنزن		الاسترات العطرية		أورثو فينيل فينول	
	X-R-CH <sub>2</sub> -Cl	مشتقات الفحوم الهيدروجينية الكلورة	R-CO-O-R'	الاسترات عالية الوزن الجزيئي	

3-3- **عوامل التحلية:** وتُضاف لعزل أو ربط الشوارد المعدنية في الحمامات الصباغة أو المعالجات اللاحقة مثل شوارد: الكالسيوم، المغنيزيوم، الحديد، النحاس ... ونجد من هذه المركبات: الحموض البولي كربوكسيلية، بولي الأكريلات، بولي الفوسفونات، بعض المركبات الفوسفورية العضوية واللاعضوية، بعض المركبات الشيلاتية مثل: إيتيلين ثنائي الأمين رباعي حمض الخل EDTA ، نتريلو ثلاثي حمض الخل NTA .


## أهم الكيماويات المساعدة في عمليات : التحضير الأولية ، الصباغة ، التجهيز النهائي

**1- عوامل الإرجاع والتعرية:** تستخدم هذه المواد لتحويل شكل غير ذواب من الصباغ لشكل ذواب يمكن للنسيج أن ينتشر به لنعود ونستعيد شكله الأصلي عبر عملية أكسدة، كما تُستخدم للتخلص من اللون بتخريب البنية الكيماوية للصباغ وهو ما نطلق مصطلح التعرية، وأخيراً تُستخدم لتنظيف الآلات والتجهيزات الصباغية من آثار وبواقي الأصبغة المتخلفة من عمليات الصباغة والترسبة على جدرانها أو على سطح النسيج المصبوغ عبر تطبيق ما يسمى حمام الغسيل الإرجاعي.


1-1- هيدروسلفيت الصوديوم  $Na_2S_2O_4$ : مسحوق أبيض سهل الذوبان والتحلل بالماء، وتبدو بنيته على الشكل:





يتأكسد الهيدروسلفيت بالهواء متحولاً إلى هيدروسلفيت الصوديوم الحامضي :



ويكون للشاردة  $S_2O_4^{2-}$  في المحاليل القلوية خواص إرجاعية قوية :





يعتبر هيدروسلفيت الصوديوم من أكثر العوامل المرجعة المعتمدة في العمليات الصباغية، إذ يتم استخدامه في حمامات تطبيق أصبغة الأحواض كعامل مرجع لتحويل الأصبغة لشكل الليكو الطول بالماء، وعمليات الغسيل الإرجاعي بعد صباغة الخيوط التركيبية " وبخاصة للبولي استر"، ولحمامات تنظيف الآلات وتعرية الألوان عند حصول خطأ صباغي ما ... إذ أنه يتفكك بالوسط القلوي وفق التفاعلين:



ومن الضروري الإشارة هنا إلى ضرورة استخدام أي بديل له يمكنه أن يقوم مقامه، إذ أن احتوائه على الكبريت ضار للبيئة، فمن المعلوم أن احتواء الماء على تركيز 25 ج.م.م من الكبريت يؤدي للقضاء على البكتريا التي تقوم بتحليل المركبات العضوية في المياه العادمة.

1-2- نترت الصوديوم  $NaNO_2$ : ملح أبيض اللون عندما يكون نقياً، وضارياً للصفرة عندما يكون مشوباً، يستخدم في أحواض ديازة الأسس في أحواض صباغة النفتول وبوجود حمض كلور الماء بكمية كافية لتشكيل حمض النيتروزو :




الأساس

ملح ديازونيوم

وتجري هذه العملية بدرجات حرارة 15-20° م وبوجود الثلج لعدم ثبات ملح الديازونيوم بدرجات الحرارة الأعلى.

1-3- بيسولفيت الصوديوم  $NaHSO_3$ : مسحوق أبيض يتحلل بالتسخين معطياً الكبريتات وغاز ثاني أكسيد الكبريت ويستخدم إثر عمليات التبييض لإزالة آثار الماء الأكسجيني أو الكلور المتبقين على الغزول المبيضة.

1-4- نيتروجين سلفوكسيالات أسيت ألدهيد ثلاثي الصوديوم: نظراً لسرعة تأكسد الهيدروسلفيت العالية فقد بحثت بعض الشركات على بدائل يمكنها ان تقي بالعرض كمادة الرونغال لشركة باسف المستخدمة في مجال الطباعة كبديل للهيدروسلفيت :



Rongal A: BASF


1-5- أسيت ألدهيد سلفوكسيالات التوتياء: يُستخدم هذه الملح السالب الشحنة كعامل إرجاع وتعرية كما هو حال:

Pergen ZMS: Dr. Petry


1-6- فورم ألدهيد سلفوكسيالات التوتياء: عامل إرجاع لتعرية الأصبغة في وسط حمضي كما هو حال:

Deflaviv ZA: BASF


1-7- الرونغاليت: بديل للهيدروسلفيت لتطبيق أصبغة الأحواض بدرجات حرارة أعلى من المعتاد كما هو حال العمليات الطباعية، إذ يقوم عمله على تفككه بدرجات حرارة 80° م وفق التفاعلات:



8-1- بولي فينيل البيريلايدون: يُستخدم لتعرية الصباغ، وتنتجه شركة باسف باسم *Albigen A* وشركة الدكتور بتري باسم *Perlavin A* كعامل تعرية لا رغوي لأصبغة الأحواض والكبريتية والمباشرة :



2- المواد المؤكسدة: تُستخدم المواد المؤكسدة في عمليات متعددة في مجالي التحضير والصباغة، فنجد منها مثلاً: عمليات قصر وتبييض الألياف الطبيعية كالقطن والصوف والحرير ... وبعض الخيوط التركيبية مثل خيوط الاكريليك، وعمليات أكسدة أصبغة الأحواض والأصبغة الكبريتية بعد تطبيقها بشكلها المرجع، التعرية الجزئية أو الكلية للأصبغة التي لا تحتل شروط تطبيق حمام الأكسدة ... إضافة لعمليات أخرى، ومن أهم عوامل الأكسدة المتداولة تجارياً نجد :  
1-2- الماء الأكسجيني: حمض ضعيف يتفكك بالوسط القلوي على الساخن معطياً الأكسجين الذري الوليد، ويُستخدم لقصر الألياف السيليلوزية بوجود ماءات أو كربونات الصوديوم، وللصوف بوجود ماءات النشادر " لقابلية الصوف للذوبان بوسط ماءات أو كربونات الصوديوم " ، ويتفكك عادة وفق المعادلات :




وتلعب بعض الشوارد المعدنية دوراً هاماً بتسريعها تفككه ما يتسبب بتراجع الفائدة منه كماً، أما نوعاً فتوجيه تفاعلات الأكسدة بطريقة تتسبب بتخريب الألياف السيليلوزية ما يستوجب منا تحلية ماء حوض الأكسدة قبل العمل، وإضافة المثبتات التي تكبح سرعة التفكك.

2-2- برورات الصوديوم  $\text{NaBO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ : مسحوق أبيض اسمه العلمي ميتا بورات الصوديوم ثلاثية الماء، واسمه الشائع ملح تاناتار، ويحوي هذا الملح نظرياً 10.38% أكسجين فعال وعملياً 10.2%، ويستخدم كبديل للماء الأكسجيني في عمليات القصر.

2-3- كلوريت الصوديوم  $\text{NaClO}_2$ : يستخدم خاصة في عمليات تبييض البولي أكريلونتريل، ويتم تسويقه على شكل ملح ثلاثي الماء، والملح اللامائي عديم اللون وثابت بشروط الخزن الجاف، ويتم تداوله تجارياً على شكل مسحوق أو محلول بتركيز 30-50%.


2-4- هيبو كلوريت الكالسيوم  $\text{CaCl}(\text{OCl})$ : عامل مؤكسد كلوري غير ذواب بالماء، يتفكك في الوسط القلوي معطياً الأكسجين الوليد، وفي الوسط الحمضي معطياً الكلور، ويُعمد لاستخدامه لنقعه بمحلول كربونات الصوديوم ليتحول لهيبو كلوريت الصوديوم " ماء جافيل " وليترسب الكالسيوم على شكل كربونات.

3- الأملاح المقاومة للإرجاع: وتستخدم لمقاومة تأثير بعض العوامل المرجعة أو العوامل التي يمكنها إطلاق أبخرة مرجعة أثناء عمليات التبخير أو التثبيت الحراري للأصبغة كما هو حال سلفونات نيترو البنزن:



### كيمويات المواد المساعدة و مواد الإنهاء

1- سلفونات ألكيل نفتالين الصوديوم *Sodium alkyl nhphthalene sulphonate*: من أقدم المواد التي انتجتها شركة باسف كمبلل وتحت الاسم التجاري نيكال A، وأتبعها بنيكال BX الذي تميز بطول سلسلة أقصر وبالتالي بقدرة تبليل أعلى:



2- ثنائي أوكثيل سلفوسوكسينات الصوديوم *Sodium dioctyl sulphasuccinate*: شاردي سالب :

ثنائي أوكثيل سلفوسوكسينات الصوديوم		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Alkopal O</i>	<i>Ciba</i>	مبلل

<i>Mouillant DOS</i>	<i>OLEA</i>	مبيل سريع التخرب بالوسط القلوي القوي إلى الاستر
<i>Perenin AS</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مبيل عالي الفعالية ومنخفض الرغوة
<i>Gemwet RPD-K</i>	<i>Gemsan</i>	مبيل لا رغوي


- 3- مشتقات السلفوسوكسينات *sulphosuccinate*: مبيل سريع للوسط الحمضي والوسط القلوي الضعيف شاردي سالب مثل *Triumphnetzer spezial: Z&S*
- 4- كربوكسيلات الألكيل *Alkyl carboxylate*: شاردي سالب: مبيل وغاسل وعامل غلي لعمليات الغلي والتبييض في مرحلة واحدة مثل *Sincal OE*
- 5- حلقي الهكسانول: استخدم كمبيل لعمليات المرسة حيث معدلات القلوية العالية.
- 6- زيت الخروع المسلفن *Sulphonated castor oil*: مبيل ومطري شاردي سالب كما هو حال *Textilol KSH: Dr. Bohme*
- 7- فوسفات الألكيل *Alkyl phosphate*: شاردي سالبية:

فوسفات الألكيل		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Periwet ELB</i>	<i>Dr. Petry</i>	مبيل ثابت في الوسط القلوي
<i>Ruco-stat APF</i>	<i>RUDOLF</i>	مضاد كهرباء ساكنة

- 8- سلفات الألكيل *Alkyl sulphates*: مبلات عالية الفعالية بفعاليات تخريق عالية وثابتة تجاه معدلات القلوية العالية في أحواض المرسة:

سلفات الألكيل		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Newalol ME</i>	<i>Z &amp; S</i>	مبيل ثابت لعمليات المرسة في الوسط القلوي
<i>Inferol MG</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مبيل

- 9- سلفونات الأغوال *Alkali-stable alcohol sulfonate*: عوامل مبللة لعمليات المرسة شاردي سالبية كما هو حال *Leophen BN: BASF*
- 10- بولي غليكول ايتير الأغوال الدسمة *Fatty alcohol polyglycolether*: أو ايتوكسيالات الأغوال الدسمة، ويتنوع استخدامها كثيراً بين مبيل لمنظف لعامل استحلاب إلى العامل المطري لبعض التطبيقات، ويدعم سعة انتشارها كونها: لا شارديية أولاً، وانخفاض تكاليف إنتاجها ثانياً، وعدم تأثرها بقساوة الماء ثالثاً، ويتم اصطناعها على الشكل:



وتتنوع استخداماتها كثيراً وعلى الشكل:

بولي غليكول ايتير الأغوال الدسمة : لا شارديية		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Perlavin MSU</i>	<i>Dr. Petry</i>	مبيل ومنظف للجت
<i>Transferin DEW</i>	<i>Dr. Bohme</i>	تسوية ومنظف للأصبغة السالبة الشحنة
<i>Solpon 4488-BA</i>		منظف لا رغوي
<i>Perenin GNS</i>		مبيل عام
<i>Dispex AL Conc 40</i>	<i>Ciba</i>	مبيل ، عامل غلي ، مبعثر ، عامل استحلاب
<i>Sandoclean PC Liq</i>	<i>SANDOZ</i>	منظف مع مذيبات وعوامل استحلاب
<i>Felosan JET</i>	<i>CHT</i>	غاسل ومنظف منخفض الرغوة
<i>Felosan RG-N</i>		غاسل ومزيل بقع منخفض الرغوة

- 11- استرات حمض الفوسفور *Phosphoric acid esters*:

استرات حمض الفوسفور : شارديية سالبية		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Cefatex KN</i>	<i>Z &amp; S</i>	مبيل لا رغوي ملائم للوسط القلوي



<i>Elactiv K</i>		مضاد كهرباء ساكنة مركز " للخبوط التركيبية خاصة "
<i>Primasol NF</i>	<i>BASF</i>	مبلل وعامل تخريق للباد
<i>Perenin OSN</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مبلل منخفض الرغوة
<i>Perenin 2000</i>		مبلل مقاوم للوسط القلوي ولا رغوي
<i>Ateban PW</i>		عامل غلي ومبلل مقاوم للفلويات
<i>Tebestat OSN</i>		مضاد كهرباء ساكنة للخبوط التركيبية ، وإضافات لمحاليل المزلقات لرفع مقاومتها للكهرباء الساكنة بخواص تبليل
<i>Tebestat KEV</i>		مضاد كهرباء ساكنة للخبوط التركيبية
<i>Tebolan LF</i>		عامل : مبعثر ، هجرة ، تسوية ، مضاد تكسير للبولي استر
<i>Alcopol PPE</i>	<i>Ciba</i>	عامل مبلل ومنظف واستحلاب وبعثرة مقاوم للفلويات
<i>Avistat 3P</i>	<i>CHT</i>	مضاد كهرباء ساكنة
<i>Subitol SAN New</i>		مبلل سريع منخفض الرغوة

12- أميد استرات حمض الفوسفور *Phosphoric acid fatty ester amide* : مطري بخواص تسوية وبعثرة ، ومثبت للماء الأكسجيني ومطري لحمام التبييض شاردي سالب مثل :

*Cerafil 550: Dr.Bohme*

13- الملح النشاردي للوريل ميرستيل سلفات *Sel ammonical du laurylmyristyl sulfate* : عامل

استحلاب للزيوت والدهون النباتية والحيوانية لا شاردي مثل : *Oleol L Spec: OLEA*

14- مشتقات ايتوكسيالات أمينات الحموض الدسمة *Ethoxylated fatty amine derivative* :

مشتقات ايتوكسيالات أمينات الحموض الدسمة		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Aibegal B</i>	<i>Ciba</i>	عوامل تسوية للصوف بالأصبغة الفعالة
<i>Uniperol AC</i>	<i>BASF</i>	عوامل تسوية للصوف والبولي أميد بالأصبغة الحمضية والمعدنية المعقدة

15- ألكيل بولي غليكول ايتر *Alkyl polyglycolether* :

ألكيل بولي غليكول ايتر			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Defindol KONZ</i>	<i>Gognis</i>	مبلل لجميع درجات الحموضة	/
<i>Foryl ECO</i>		عامل غسيل وتصيبين	
<i>Tubingal BA</i>	<i>CHT</i>	مطري خاص للغزول	+

16- ألكيل أريل بولي غليكول ايتر *Alkyl aryl polyglycolether* :

ألكيل أريل بولي غليكول ايتر : لا شاردية		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Solpon BZ</i>	<i>Dr. Bohme</i>	عامل غلي وتبليل وتنظيف
<i>Solpon 4488</i>		منظف
<i>Synthapon KW-H Conc</i>		عامل غلي وتبليل وتنظيف
<i>Precosolve TNW-100</i>	<i>Agrotex</i>	عامل غلي وتنظيف
<i>Alcosist PN</i>	<i>Ciba</i>	تسوية ومضاد ترسب للصوف والنايلون
<i>Denimcol MK-T</i>	<i>CHT</i>	غاسل للجينز ومانع تبقيع

17- استرات الحموض الدسمة للبولي غليكول ايتر *Fatty acid polyglycol ester* :

استرات الحموض الدسمة للبولي غليكول ايتر : لا شاردية		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Bethamin DEF</i>	<i>Dr. Bohme</i>	رابط أوليغومير في المعالجات النهائية للبولي استر
<i>Avivage 1166 Conc</i>	<i>Dr. Bohme</i>	عامل إنهاء للخبوط بخواص مضادة للكهرباء الساكنة
<i>Drafcoll A 108</i>	<i>Ciba</i>	عامل إنهاء للخبوط بخواص مضادة للكهرباء الساكنة

<i>Erlapon RM</i>	<i>CHT</i>	مطري للخيوط التركيبية
<i>Peripret BA</i>	<i>Dr. Petry</i>	عامل تلميع
<i>Zetesan DD</i>	<i>Z &amp; S</i>	عامل مبعثر لصبغة البولي استر بطريقة الاستنزاف
<i>Setavin SF</i>		عامل تسوية مؤخر لصبغة البولي أميد بطور رفع الحرارة ، ومبعثر للبولي استر بطريقة الحرارة العالية والطريقة السريعة <i>RD</i>
<i>Ensimol FW</i>		عامل تشميع خالي من الزيوت والدهم بخواص تنعيم ممتازة ، سهل الإزالة بالغسيل وموائم للبيئة
<i>Setavin PE</i>		تسوية ومبعثر ضعيف الرغوة ، ومؤخر ممتاز في طور رفع درجات الحرارة

## 18- ألكيل أمينو بولي غليكول ايتير *Alkylamino polyglycoether* :

ألكيل أمينو بولي غليكول ايتير		
المادة	الشركة	الفعالية
<i>Transferin AMP</i>	<i>Dr. Bohme</i>	تسوية للصوف ومزائجه
<i>Transferin VFW</i>		تسوية للصوف والبولي أميد
<i>Teban 935</i>		
<i>Setavin KS</i>	<i>Z &amp; S</i>	تسوية للأصبغة الحمضية والمعدنية المعقدة 2:1 ، معزز هجرة بخواص بعثرة وتبيل جيدة
<i>Setavin RE</i>		عامل تسوية للأصبغة الحمضية والمعدنية المعقدة 2:1 والأصبغة الفعالة ، مؤخر في طور رفع درجات الحرارة ومعزز هجرة دون أن يؤثر على معدلات امتصاص الأصبغة
<i>Setavin WO</i>		عامل تسوية للأصبغة الفعالة والحمضية والمعدنية المعقدة 2:1 ، يضبط معدلات الامتصاص بطور رفع درجات الحرارة ، ويعزز الهجرة دون أن يؤثر على المردود
<i>Setavin DF</i>		عامل تسوية للأصبغة المباشرة ، مؤخر في طور رفع درجات الحرارة ومعزز هجرة بالوصول لدرجات الغليان ، له خواص بعثرة واستحلاب جيدتين

## 19- ايتوكسيالات الأمينات الدسمة *Ethoxylated fatty amine* :

تستخدم كتسوية شاردة موجبة للصوف مثل : *Transferin VFW: Dr. Bohme*

## 20- ايتوكسيالات أميدية *Amid ethoxylate* :

ايتوكسيالات أميدية			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Tebstat SP</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مضاد كهرباء ساكنة وإضافات للمزلاقات	/
<i>Tebestat 4260</i>		مضاد كهرباء ساكنة عام	/

## 21- أمينات دسمة رابعة للبولي غليكول ايتير *Quaternary fatty amin polyglycol ether* :

أمينات دسمة رابعة للبولي غليكول ايتير			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Tebstat 7235</i>	<i>Dr. Bohme</i>	عامل مساعد لعمليات غزل وإنهاء خيوط الاكريليك والحريز	/

## 22- مركبات أميدات الحموض الدسمة الرابعة *Quaternary fatty acid amid compenent* :

مركبات أميدات الحموض الدسمة الرابعة			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Bethamin AC</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مطري ومضاد كهرباء ساكنة	+
<i>Bethamin GFL</i>		مطري لجميع أنواع الخيوط	+

23- استرات الحموض الكربوكسيلية *Carboxylic acid ester*: يُستخدم *Romapon 1587: Rotta* اللا شاردي كمضاد تكسير ومنظف لعمليات القصر والصبغة.

## 24- منتجات تكاثف الحموض الدسمة *Fatty acid condensation product* :

منتجات تكاثف الحموض الدسمة			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Adulcinol BUN</i>	<i>Z &amp; S</i>	مطري عام ثابت على الجت ولا يصفر	+
<i>Cefasoft NI</i>	<i>Z &amp; S</i>	مطري عام ثابت على الجت ولا يصفر	/



<i>Cefasoft MHZ</i>	Z & S	مطري عام ، لا يصفى	/
<i>Selbana 2001</i>	<i>Cognis</i>	مزقات مغازل لجميع أنظمة الغزل	/
<i>Betasoft NA-S</i>	<i>Alfa kimya</i>	مطري	/
<i>Bethamin FB-52</i>	Dr. Bohme	رابط أوليغومير بخواص تسوية وتطرية للبولي استر	/
<i>Bethamin V 50</i>		مطري وعامل تنعيم لجميع الخيوط	
<i>Bethamin 2190</i>		مطري ومضاد كهرباء ساكنة	±
<i>Bethamin 1166</i>		مانع تشكل أوليغوميرات لحمام صباغة البولي استر	
<i>Betanol A</i>		مطري عام	/
<i>Gariban KWH</i>		مطري مع خواص تبليل	+
<i>Avistat AZ</i>	CHT	مضاد كهرباء ساكنة	
<i>Perrustol CCA</i>	Rudolf	مطري عام وبخاصة للبولي استر والاكريليك ومزائجها بخواص مضادة للكهرباء الساكنة	+
<i>Ruco-fil SAW</i>		مزلق لخيوط الخياطة لطريقة الاستنزاف ولجميع الخيوط وبخاصة للبولي استر بخواص مضادة للكهرباء الساكنة	+

## 25- منتجات تكاثف أمينات الحموض الدسمة *Fatty acid amine condensation product*:

منتجات تكاثف أمينات الحموض الدسمة			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Bestamin WK-S</i>	<i>Cognis</i>	مطري متعدد الاستعمالات	+
<i>Detamin OK</i>	<i>Deteks</i>	مطري	+

## 26- أميدات الحموض الدسمة *Fatty acid amide*:

أميدات الحموض الدسمة			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Belfasin 2015</i>	<i>Cognis</i>	مطري عام	+
<i>Belfasin 44 Bass</i>		مطري عام بخواص مضادة للكهرباء ساكنة	+
<i>Gariban soft</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مطري عام وبخاصة للاكريليك	+
<i>Alcomin 544 Special</i>	<i>Ciba</i>	مطري لجميع اقتصادي الخيوط	+

## 27- مشتقات أميدات الحموض الدسمة *Fatty acid amide derivate* ونجد منه مثلاً *Cognis: Belsoft 200* المستخدم كمطري عام لا شاردي.

## 28- ألكيل أريل سلفونات *Alkyl aryl sulphonate*:

ألكيل أريل سلفونات			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Zwtesan PD</i>	Z & S	عامل مبعثر لأصبغة الديسبرس والأحواض والنفثول بجميع تقنيات تطبيقها	-
<i>Zwtesan NP</i>			
<i>Rucolan IVS</i>	Rudolf	منتج خاص لحماية الجينز المصبوغ بأصبغة الانديكو من الاصفرار	-
<i>Hydrocol APR</i>		مثبت لرفع ثباتية البولي أميد المصبوغ أو المطبوع بالأصبغة الحمضية على الغسيل	-
<i>Hydrocol SID</i>		مثبت لرفع ثباتية البولي أميد أو مزائجه مع الصوف المصبوغ أو المطبوع بالأصبغة الحمضية أو الأصبغة المعدنية المعقدة على الغسيل	-
<i>Hydrocol SIX</i>			-

## 29- السلفونات العطرية *Aromatic sulphonates*:

السلفونات العطرية			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Transferin DI</i>	Dr. Bohme	مبعثر وعامل واقى غروي	-
<i>Tepan SW</i>		مزيل تقليم لخيوط البولي أميد	-
<i>CHT-Disperator SMN</i>	CHT	مبعثر عام وعامل تسوية	-
<i>Rewin K-BL</i>		مثبت لرفع الثباتية على الغسيل	-
<i>Setalan SW</i>	<i>Setash</i>	عامل مبعثر وتسوية للصوف والبولي أميد	-
سلفونات النفثالين			

<i>Ruco-tex NKS 150</i>	<i>Rudolf</i>	غاسل خاص ومبعر لعمليات التحضير الأولية للبيضات بخواص مانعة للماء ولإزالة المواد الفعالة سطحياً والمركبات المحبة للماء	-
<i>Ruco-tex KST 150</i>		مبعر لجميع أنواع الأصبغة بخواص وقاية غروية	-
<i>Dibamol SV</i>	<i>OLEA</i>	مبعر وتسوية لأصبغة الديسبرس والمباشرة والحمضية	-

**30- منتج تكاثف النفثالين مع حمض سلفون النفثالين Form aldehyde condensation product of naphthalene acid**

		منتج تكاثف النفثالين مع حمض سلفون النفثالين "السيتامول"	
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Setamol WS</i>	<i>BASF</i>	مبعر للقطن والبولي استر ، وعامل	-
<i>Ergasol DAM</i>	<i>Ciba</i>	تسوية للصوف	-

**31- استرات أليفاتية Aliphatic esters:**

تسوية شاردية سالية لصباغة البولي استر بالحرارة العالية مثل *Egazol SP: CHT*

**32- الاسترات العطرية Aromatic esters:**

الاسترات العطرية " للبولي استر "			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Pergen BZ</i>	<i>Dr. petry</i>	عامل هجرة وتسوية بخواص تسريع انتشار	-
<i>Pergen CD</i>		عامل تسوية وهجرة ومبعر مع فعالية تسريع انتشار	-
<i>Pergen CLM</i>		عامل تسوية وهجرة صديق بيئة بشروط للبولي استر	-

**33- الايترات العطرية Aromatic ether:**

مبعر مع خواص تسوية للبولي استر وثلاثي الأسيئات بشروط الحرارة العالية مثل :

*Pergen MPG: Dr. Petry*

**34- سلفونات الأغوال الدسمة Fatty alkhol sulphonat:**

مطري للصوف والقطن والحري *Universat FL: Dr. Bohme*

**35- سلفات الأغوال الدسمة Fatty alkhol sulphat:**

منظف بخواص نظرية مثل *Sapidan H Conc: Dr. Bohme*

**36- سلفات أميد ايتتر Amide ether sulfate:**

تسوية مذذبة للصوف وخاصة للأصبغة المعدنية المعقدة 2:1 مثل *Pergen MKL: Dr. Petry*

**37- البيريدين أو الأزين:** يستخدم البيريدين كعامل تسوية في حمام صباغة الصوف يمكنه إذابة الأصبغة الحمضية ومنع تجمعها على بعضها البعض ، فهو لفلويته يتفاعل مع الحموض الحرة ليحررها ببطء حتى الوصول لدرجة حرارة الغليان والتي يبدأ بالتطاير من الحوض الصباغي عندها ، وقد استبدل حالياً بمواد فعالة سطحياً يمكنها أن تحل محله بالإضافة لعملها في خفض التوتر السطحي.

**38- مركبات الأمونيوم الرباعية Quaternary ammonium compound:**

مركبات الأمونيوم الرباعية			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Peretard GAN</i>	<i>Dr. petry</i>	مؤخر وتسوية لصباغة الاكريليك بالأصبغة القاعدية	+
<i>Perfixan RD</i>	<i>Dr. petry</i>	مثبت لرفع النباتية على الببل للأصبغة المباشرة والفعالة	+
<i>Adulcinol HA</i>	<i>Z &amp; S</i>	مطري للقطن ومزائجه ، شره للماء وثابت على الجت	+
<i>Elactiv EN</i>	<i>Z &amp; S</i>	مطري عام ومضاد كهرباء ساكنة	+
<i>Geneucol ART</i>	<i>Dr. Bohme</i>	تسوية اكريليك للأصبغة القاعدية	+
<i>Geneucol RTM</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مؤخر بخواص هجرة جيدة لصباغة الاكريليك	+
<i>Sapidan C25</i>	<i>Dr. Bohme</i>	غاسل خاص لإزالة رواسب التنشئة من البولي استر	+
<i>Oligomex N</i>	<i>Dr. Bohme</i>	مزيل لبقايا الأوليغوميرات من آلات الصباغة	+
<i>Alcamine CWS</i>	<i>Ciba</i>	مطري ومضاد كهرباء ساكنة مقاوم للاصفرار	+
<i>Alcosist BDR</i>	<i>Ciba</i>	مؤخر ومعزز هجرة لصباغة الاكريليك	+
<i>Alcosist NRL</i>	<i>Ciba</i>	تسوية للنايلون والصوف بالأصبغة الحمضية أو الفعالة	+

<i>Tupacryl RV</i>	<i>CHT</i>	تسوية لصبغة الاكريليك	+
<i>Perrustol AST</i>	<i>Rudolf</i>	مطري للخيوط التركيبية بخواص مضادة للكهرباء الساكنة ، يعزز زلوقية البولي استر ، ومزلق لعمليات غزل الصوف	+
<i>Perrustol HIS</i>	<i>Rudolf</i>	مطري شره للماء للألياف السيليلوزية	+
<i>Ruco-stat APF</i>	<i>Rudolf</i>	مضاد كهرباء ساكنة للصوف والخيوط التركيبية	+

### 39- سلفات ألكيل ايتير *Alkyl ether sulfate*:

ونجد مثلاً عليها *Periwet SL: Dr. Petry* المستخدم كمبلل ومانع رغوة وطارد هواء سالب الشحنة.

### 40 - بولي الايتيلين *Polyethylen* :

بولي الايتيلين			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Perilan PED</i>	<i>Dr. petry</i>	تطرية ومانع تكسير ومزلق	±
<i>Cefasoft PM</i>	<i>Z &amp; S</i>	مطري عام	/
<i>Marvelan PED</i>			
<i>Ruco-lub KPM</i>	<i>Rudolf</i>	محسن للخياطة لجميع أنواع البضائع	/
<i>Ruco-lub KSA</i>		محسن للخياطة لجميع أنواع البضائع	-

### العوامل الماصة للرطوبة *Hygroscopic agents*


تستخدم هذه المواد لامتصاص ما يلزم من الرطوبة أثناء عمليات التبخير أو التثبيت الحراري بما يعزز من انتشار الأصبغة داخل شعيرات السيليلوز ضماناً لعملية صبغة أو طباعة عالية المردود والثباتية ، ونج من هذه العوامل:

1- اليوريا " البولة أو ثنائي أميد حمض الكربون  $O=C(NH_2)_2$ : وتفيدنا في غرضين اثنين:

- تعزيز انحلالية الصباغ.
- عامل ماص للرطوبة.

وتضاف عادةً مع المسحوق الصباغي لتتم إذابتها على الساخن، ويتوجب علينا التنبه إلى أنها قد تتعرض للتفكك بتفاعلها مع العوامل القلوية " كماءات أو كربونات الصوديوم " عند درجات الحرارة العالية لتتحول إلى غاز النشادر وثنائي أكسيد الكربون ما يرفع من قلوية الوسط.

2- الغليسرين: يستخدم كعامل مرطب كما هي حال اليوريا، إذ يعمل على تكاثف البخار وتحويله إلى ماء ليعمل على انتفاخ المثخن والألياف بما يسمح للصبغ بالانتشار بمعدلات أعلى في عمق الألياف رافعاً المردود والثباتيات.




### مثبتات الأصبغة *Fixing agents*

ونهدف من استعمالها بمراحل التجهيز النهائية بعد الصبغة أو الطباعة لرفع ثباتية الأصبغة على البلل أو الغسيل أخذين بعين الاعتبار تراجع الثباتية على النور غالباً ، ويقوم عملها على التفاعل مع المجموعات المساعدة على انحلال الجزيء الصباغي بالماء : مجموعة السلفون أو الكربوكسيل مثلاً ونجد منها :

بعض مثبتات الأصبغة		
$C_{17}H_{32}-CO-NH-CH_2-CH_2-N-C_2H_5Cl$	سابامين <i>Sapamin KWS</i>	1
$C_{16}H_{33}-C_6H_4-Br$	فيكسونول <i>Fixonol IC</i>	2
$C_{12}H_{25}-S^+-(CH_3)_2$	مجموعة السلفونيوم <i>Sulphonium</i>	3
$C_{12}H_{25}-P^+-(CH_3)_2$	مجموعة الفوسفونيوم <i>Phosphonium</i>	4

1- الفورم ألدهيد *H-CHO* : يُحسن الفورم ألدهيد ثباتية بعض الأصبغة المباشرة للبلل والغسيل ، واقترح فيرز-دافيد *Fierz-David* الآلية على الشكل التالي وبوسط حمضي عند الدرجة 70-80 م° / 30 دقيقة.




وقد مُنِع استخدام الفورم ألدهيد عالمياً لأسباب صحية.

## مواد التشبية


تُضاف مواد التشبية عموماً لإكساب الخامات ماهر التقسية والمتانة، ما يُحسّن من مقاومتها لبعض الإجهادات الميكانيكية، ومن المستحسن إضافة بعض المواد الداعمة لها كالعوامل المرطبة ومضادات التعفن، ونجد من أهم المواد المستخدمة كعوامل تشبية:

- 1- النشاء *Starch*: وكان من أهم المواد التي استخدمت للخامات القطنية وبأنواعه المعتادة " نشاء البطاطا، الأرز، القمح، الذرة ....".
- 2- الديكسترين *Dextrin*: ويتم تحضيره بتأثير الحموض على النشاء الجاف أو الرطب وليعطي منتجات عدة، ومن أهمها الديكسترين الأبيض *White dextrin* والصمغ الانكليزي *British gum*.
- 3- الصمغ النباتي.
- 4- الجيلاتين: والذي يستخرج من عظام الحيوانات.
- 5- بولي فينيل أسيتات *PVAc*:




بولي فينيل أسيتات <i>PVAc</i>			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Ruco-plast HLS</i>	<i>Rudolf</i>	مكيف ملمس وعامل تعبئة وتقسية لجميع أنواع البضائع	/ ، -
<i>Ruco-plast HH</i>		مكيف ملمس، عامل تعبئة وتقسية	/
<i>Peripert KL</i>	<i>Dr. petry</i>	عامل إنهاء وتصميغ مقاوم للغسيل	/

- 6- بولي فينيل الأغوال *PVAI*:



بولي فينيل الأغوال <i>PVAI</i>			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Ruco-plast BO</i>	<i>Rudolf</i>	عامل تعبئة وتقسية لجميع أنواع الخيوط، وإضافات لراتجات الإنهاء	/
<i>Peripert PVK</i>	<i>Dr. petry</i>	عامل تعبئة وتقسية ويمنع الالتفاف أثناء عمليات التليس	-

7- البولي أوريتان "*Polyurethane " PU "*: يتم اصطناع البولي أوريتان من تفاعل ايزو السيانات مع المركبات المتعددة الهيدروكسيل، ولذلك فإننا نجد فيها إمكانات واسعة للتطبيق فيما بين أن تتفاعل مع أغوال عادية أو مع الغليولات، إذ تعطي ايزو السيانات مع الأغوال الأوريتانات، ومع الغليولات البولي أوريتانات، ويتم تحضير بولي بولي الأوريتانات بتقنيات عدة، منها: البلمرة المتدرجة لثنائي ايزو السيانات مع الغليولات، وطريقة التكايف المتعدد بين ايترات الغليولات الكربونية ثنائية الكلور والأميدات الثنائية:



بولي الاوريتان			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Ruco-pur SLK</i>	<i>Rudolf</i>	مطري لمنح الملمس للبضائع المعالجة به	- ، ±
<i>Ruco-pur SLY</i>		مطري شره للماء لجميع أنواع الخيوط وبخاصة للتونسيل والليوسيل	+


8- بولي الأكريلات *Polyacrylates*: لبولي الأكريلات استخدامات وتطبيقات واسعة جداً بحسب طول ودرجة تشعب سلاسلها البولييميرية ودرجة بلمرتها أو أوزانها الجزيئية، ومن تطبيقاتها نجد:

بولي الأكريلات			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Periquist KA</i>	Dr. petry	مبعثر وعامل عزل " تحلية " بقدرات ربط عالية لملوثات الحمام	-
<i>Peripert ASF</i>		مضاد تنسيل مقاوم للغسيل	-
<i>Peripert AST</i>		مضاد تنسيل	-
<i>Perilan VF</i>		مضاد تكسير منخفض الرغوة لجميع أنواع الخيوط	-
<i>Optavon SV</i>	Z & S	مانع ترسب للمواد غير المنحلة في المياه القاسية ، بشكل معقدات وبقي غروية الحمامات الصباغية دون أن يؤثر على الأصبغة الم معدنة	-
<i>Cefatex AZN</i>		مضاد هجرة لصبغة الخيوط الصناعية والألياف الطبيعية بالطريقة المستمرة	-
<i>Carbolan VT</i>		مثنخ عالي الفعالية	-
<i>Cibapon R</i>	Ciba	غاسل للبضائع المصبوغة أو المطبوغة بالأصبغة الفعالة للألياف السيليلوزية	-
<i>Rucoplast PCA</i>	Rudolf	عامل تقسية وتعبئة بخواص ملمس طري	+

### مضادات التعفن

تضاف مضادات التعفن لمنع تكاثر البكتريا التي تنشأ بشروط التخزين الرطبة وعلى الألياف الحية بصورة رئيسة، ونجد منها :

- 1- الفينول  $C_6H_5OH$  :** مادة بلورية عديمة اللون ، تنصهر عند  $42.3^{\circ}C$  وتغلي عند  $182^{\circ}C$ ، يتأكسد بالهواء ليتحول لونه إلى الوردى فالبنى. ويشكل عند إضافته للماء طبقتين: سفلى لمحلول الماء بالفينول، وعليا لمحلول الفينول بالماء، ولا تلبث وأن تمتزجان بجميع النسب بدرجة حرارة  $68^{\circ}C$ ، ويضاف كمانع تعفن بنسبة 0.5%.
- 2- حمض الصفصاف " الساليسيليك "  $HO-C_6H_4-COOH$  :** ويعتبر هذا الحمض حمضاً وفينولاً معاً، إذ تتوضع زمرة الكربوكسيل والفينول فيه بوضع أورثو بالنسبة لبعضهما البعض، ونجده على شكل بلورات شحيحة الذوبان بالماء البارد، وتنصهر عند الدرجة  $195^{\circ}C$ ، ويفقد جزيء  $CO_2$  عند تسخينه بسرعة متحولاً إلى فينول، ويضاف بنسبة 0.4%.



حمض الصفصاف " الساليسيليك "

- 3- الفورم ألدهيد  $H-CHO$  :** غاز ذي رائحة نفاذة، يُعرف محلوله بتركيز 30-40% باسم الفورمول، ويتبلر محلوله عند تبريره ببطء ليعطي بوليميراً صلباً هو البارافورم ألدهيد والذي يتفكك عند تسخينه من جديد ليعود لشكله الأصلي، ويضاف بنسبة 0.4%.

### مانعات الماء

تستخدم بعض الكيماويات كموانع تبلل بتشكيلها طبقة كتيمة تجاه نفوذ الماء من طرفٍ لآخر، ونجد منها:

مانعات الماء " الوتر بروف "			
المادة	الشركة	الفعالية	الشحنة
<i>Bit-guard FC</i>	Dr. petry	مقاوم لعمليات التنظيف الجاف	+ كوبوليمير فلورو ألكيل أكريلات
<i>Altriform CFD</i>	Z & S	للأقمشة الثقيلة لطريقة المرحتين ، غير دائم وغير مقاوم للغسيل والتنظيف الجاف	- ثلاثي فورمات الألمنيوم
<i>Cappagen TN</i>		للأقمشة الثقيلة لطريقة المرحلة الواحدة ، غير دائم وغير مقاوم للغسيل والتنظيف الجاف	+ أملاح ألومنيوم مبعثرة في البارافينات
<i>Periguard UFC</i>	Dr. petry	لجميع الخيوط وعالية المقاومة للغسيل	+ مركبات فلورو كربونية
<i>Rucoguard AFC</i>	Rudolf	للألياف السيليلوزية ومزائجها ، مقاوم للغسيل والتنظيف الجاف	+ رانتج فلورو كربوني
<i>Rucoguard AFL</i>		للخيوط الصناعية والسيليلوزية	+ بوليمير فلورو كربوني
<i>Rucoguard LAD</i>		مقاومة للتنظيف الجاف	+ بولي إيزوسيانات أليفاتية

تقوم آلية عمل مضادات التجعد على ربطها الزمر الهيدروكسيلية السيليلوزية بتشكيل روابط معترضة تجعل من بنية السيليلوز شبكية وأكثر قساوة رافعةً بذلك من زاوية التجعد، لذا فإننا لا نستفيد عملياً إلا من الراتنجات الداخلة إلى عمق الألياف، وبالتالي تزداد الفائدة مع تناقص الوزن الجزيئي للمونومير، إذ يتمكن الوزن الجزيئي الصغير من الدخول لعمق الألياف وبخاصة مع ازدياد الضغط على الخامة بين اسطوانتي الباد حيث تتعزز عملية تغلغل واختراق المونوميرات من جهة ويصبح توزيعها أكثر تجانساً من جهة أخرى.

وتتأثر عمليات التجهيز ضد التجعد في مرحلة المعالجة الحرارية " التخميص " بطرق ثلاث:


1. تكاثف بعض المونوميرات مع بعضها البعض لتشكل راتنجاً غير ذواب وعالي المرونة ما يعاكس عملية التجعد.
2. تتفاعل بعض المونوميرات مع زمر الهيدروكسيل السيليلوزية ما يخفف من انتفاخ السلاسل أو انكماشها.
3. تتفاعل باقي المونوميرات مع زمر هيدروكسيل لسلاسل متجاورة بحيث تتشابك البنية السيليلوزية بروابط معترضة فتصعب عملياً انتفاخها وانكماشها.

كما تلعب الوسطاء دوراً كبيراً في مردود عمليات التجهيز، إذ أننا نجد الوسطاء بأنواعها الثلاث " حمضي، قلوي، مؤكسد " ويؤدي ارتفاع نسبة الوسيط لتسارع التفاعل على حساب الجودة، كما يؤدي لتراجع متانة الأقمشة المعالجة، ويستحسن إضافة الملح الحمضي الذي يطلق الحمض بدرجات الحرارة الأعلى عن إضافة الحمض الحر الذي يدفع التفاعل للبدء عند درجات الحرارة العادية إلا الحموض الحرة الضعيفة كحمض اللبن شرط ألا تتجاوز الحموضة:  $pH: 5\sim 6$ ، ونجد من أهم الوسطاء كبريتات أو نترات: التوتياء، الألمنيوم، المغنيزيوم، الكالسيوم، أما عن الأملاح العضوية فنجد الأملاح الأمينية أو الأملاح الأميدية، ونجد منها هيدروكلوريد ثلاثي إيتانول أمين الذي يُطلق حمض كلور الماء بدرجات الحرارة العالية بحسب التفاعل:



ونجد من الأملاح القلوية ثاني كربونات الصوديوم التي تتحول بدرجات الحرارة العالية لكربونات الصوديوم التي تقوم بالوساطة الحقيقية.


أما دور الوسطاء المؤكسدة فيقوم على أكسدة الفورم ألدهيد إلى حمض النمل بحسب التفاعل:



ويمكننا توزيع مضادات التجعد فيما بين حلوقية وخطية.


### 1- المنتجات الحلوقية :

**1-1- ميتيلول اليوريا *Methylol urea***: كان أول ما استخدم في هذا المجال مركبات الميتيلول اليوريا، إذ يتشكل عند تسخين البولة مع الفورم ألدهيد مجموعة مركبات أحادي وثنائي اليوريا، وقد يرافقهما بعض من ثلاثي ميتيلول اليوريا:




وثنائي ميتيلول اليوريا بلورات عديمة اللون وحلولة بالماء، تنصهر عند 128 م°، ونجد منها مادة *Ureol P: Ciba*، ويمكننا ارتفاع نسبة أحادي اليوريا فورم ألدهيد قدرأ أعلى من الليونة والطرارة على العكس من الثنائي الذي يمنحنا القساوة والتعبئة، لذا فإننا نتحكم بالمواصفة المطلوبة من خلال التحكم بنسبتهما.

ويتفاعل ثنائي ميتيلول اليوريا مع نفسه ليعطي الفورم ألدهيد والذي يتماثر في الحال ليعطي البولي مير :




وفي كل الأحوال فإن النظرية الأكثر قبولاً لشكله عبر مرحلة التخميص والتي ترتبط بدرجة الحرارة والزمن ليعطي مركب أمينوبلاست *Aminoplast* الشفاف العديم اللون والثابت للضوء وغير الحلول في الكثير من المحلات الاعتيادية هي :






وقد توقف العمل بهذا البوليمير لمساوىء عدة من أبرزها :


1. الثباتية الضعيفة على الغسيل.
  2. انطلاق رائحة الفورم ألدهيد منه.
  3. امتصاصه للكور من الهيبوكلوريت المضاف أثناء عمليات الغسيل والذي ينتج عنه عند الكي حمض كلور الماء " غاز كلور الهيدروجين " مسبباً تحطم البنية السيليلوزية.
  4. تراجع قوة شد الألياف السيليلوزية بمعدل 15-20% بسبب تأثيره سلباً على قابليتها للامتطاط.
- 2-1- الميلايين - فورم ألدهيد " ميتيلول الميلايين " *Methylol melamin*: الميلايين مركب حلقي سداسي: 2،4،6-ثلاثي أمينو 1،3،5-ثلاثي الأزين على شكل مسحوق أبيض وحلول بالماء، ينصهر عند الدرجة 350 م°.




وتؤدي إذابة الميلايين بالفورم ألدهيد والتسخين لتشكيل أحادي ميتيلول ميلايين، وبمتابعة التسخين يتقدم التفاعل وصولاً لمجموعة الثنائي الثلاثي حتى سداسي ميتيلول ميلايين، وفي حين أن سرعة التفاعل تكون بطيئة في الوسطين القلوي أو المعتدل فإنها تتسارع بالوسط الحمضي الذي يساعد على إظهار الخواص القلوية للفورم ألدهيد. تبدو المونوميرات المتشكلة على شكل بلورات بيضاء حلولة بالماء الساخن وصعبة في البارد، وأكثرها فعالية ثلاثي ميتيلول ميلايين الذي تسوقه سيبا باسم *Lyofix A*، والسداسي فتسوقه باسم *Lyofix AH* الذي يتم تحضيره بإذابة ستة مولات فورم ألدهيد لكل مول ميلايين، ومن ثم غليه لمدة 10 دقائق في وسط ضعيف الحموضة.




ويتم تفاعل التكاثف عادةً بطريقتين:



وتتزايد احتمالات تفاعل التكاثف بالطريقة الثانية مع ارتفاع درجات الحرارة، أي عند 180 م° ولنحصل على الراتنج فيما بعد على الشكل التالي، ويمتاز الميتيلول ميلايين عن اليوريا فورم ألدهيد بثباتيته الأعلى على الغسيل، وعدم إطلاقه غاز كلور الهيدروجين عند الكي بعد استخدام الغوازل الحاوية على الهيبوكلوريت:



**3-1- ثنائي ميتيلول ايتيلين اليوريا أو ثنائي هيدروكسي ميتيل ايميدازوليدون Di Methylol Ethylen Urea:** مادة بلورية بيضاء حلولة بالماء وعالية الثبات وقابلة للخرن لفترات طويلة، ويتم تحضيرها انطلاقاً من ثنائي أميد الميتيلين بمفاعله مع ثاني أكسيد الكربون ومن ثم الناتج مع الفورم ألدهيد. ويرتبط ثنائي ميتيلول ايتيلين اليوريا بزمر هيدروكسيل السلاسل السيليلوزية المختلفة ليربطها إلى بعضها البعض وفق المخطط التالي:




ونجد من الأسماء التجارية له:


*Seset S: Dupont, Fixapret AH: BASF, Calaroc EU: ICI,*

*Perfixan NOF: Dr. Petry { Dimethylol dihydroxethylene urea }*

ونجد عموماً أن ثنائي ميتيلول ايتير اليوريا يبدأ تفاعل تكاثف بتسخين محلوله بوجود وسيط كلور المغنيزيوم مثلاً بتسخين محلوله لمدة 20-30 دقيقة / 160 °م مشكلاً بولي ميراً خطياً حلوياً بالماء ويبدو كمادة زجاجية قوية بوزن جزيئي تقريبي 2500 " حيث تبلغ قيمة  $n=15$  "، كما يمكننا تطبيق ذات التكاثف بدون وسيط " بحسب بعض الكيماويين " عند 160 °م / 2-4 ساعات.




ويتميز ثنائي ميتيلول ايتيلين اليوريا بثباته الجيد على الغسيل، وعدم إطلاقه كلور الهيدروجين عند الكي إلا بعد عدة عمليات غسيل بسبب انفتاح الحلقة الخماسية وخاصة بوجود مادة حمضية في حمام الغسيل. ومن أهم عيوب ثنائي ميتيلول ايتيلين اليوريا تأثيره السلبي على النباتية تجاه النور للأصبغة الفعالة والمباشرة، وأمكن التغلب على هذه المشكلة بإدخال زمرة هيدروكسيل على كربون الايتيلين كما في الصيغة التالية، فلو حظ انه وبإضافة كلور التوتياء كعامل وسيط ارتفاع ثباتيته على الكلور أيضاً:



ثنائي ميتيلول ثنائي هيدروكسي ايتيلين يوريا

وتم تسويق الشكل الهيدروكسي السابق بأسماء تجارية عدة مثل *Fixapret CPN: BASF*

**4-1- رباعي ميتيلول ثنائي اليوريا أو رباعي ميتيلول ثنائي اليوريا ميتيلول - استيلين اليوريا :** ويتم تحضيره بتفاعل تكاثف بتسخين مول من الغليكوسال الحاوي على الكلور مع مولين من اليوريا لنحصل على الغليكولوريل أي استيلين ثنائي اليوريا الشحيح الانحلال والذي يتفاعل مع الفورم ألدهيد مشكلاً رباعي ميتيلول ثنائي اليوريا كما هو واضح في الشكل التالي :



ويُسوق رباعي الميتيلول ثنائي اليوريا على شكل بلوري عديم اللون وتحت أسماء تجارية عدة مثل فيكسابريت 1140 وكاوريت 140، وهو مونومير عالي الفعالية، إذ تتفاعل جميع زمر الميتيلول فيه بسهولة مع السيليلوز بوجود وسيط عند تحميصه، مشكلاً جذوراً ايتيرية دفوعة للماء وترفع من مقاومة السيليلوز تجاه القلويات ما يرفع من مقاومته للانكماش، لذا فإن تسويقه غالباً ما يتم كمضاد انكماش للمنسوجات القطنية والفيبران والحرير ضعيفاً نسبياً كعامل مضاد للتجعد علاوةً على تأثيره على مقاومة الشد.


**5-1- ثنائي ميتيلول ثنائي هيدروكسي ايتيلين يوريا المعدلة ethylene Modified dimethylol dihydroxy urea :** مضاد تجعد لا شاردي بمحتوى منخفض للفورم ألدهيد للألياف السيليلوزية، وبحسب طبيعة التعديل نراه مقاوماً لـ :

المادة	الشركة	الفعالية
Perifixan CLW	D. Petry	مقاوم للغسيل والطمهه
Perifixan CLY		مقاوم للغسيل والتنظيف على الناشف
Perifixan CR		لمزائج الألياف السيليلوزية
Stabitex ETR-T Plus	Cognis	لرفع المقاومة على الغسيل والاحتكاك


**6-1- مشتقات البيريدإيميدون:** ونجد من أهم منتجات هذه المجموعة:

- 1،3 - هيدروكسي ميتيل رباعي هيدروكسي -2- بيريدإيميدون.
- 1،3 - هيدروكسي ميتيل - 5 - هيدروكسي رباعي هيدرو - 2 - بيريدإيميدون أو حلقي بروبيلين اليوريا *Dimethylol cyclic propylene urea* والذي يُسوق باسم *Fixapret PH: BASF* والصالحة للمنتجات البيضاء لعدم تأثرها بالهيبوكلوريت.


تتميز هذه المركبات عموماً بعدم احتوائها بني حلقية، بل جزيئات خطية تحوي زمراً قادرة على الدخول في تفاعل مع الهيدروكسيل السيليلوزي، ونجد أن من أهم أفراد هذه المجموعة:




**7-1- ثنائي ميتيلول - ثلاثي أزون:** ويتم تحضيره بتكاثف البولة مع الألكيل أمين والفورم ألدهيد وفق مجموعة التفاعلات التالية:



ويعتبر ايتيل ثلاثي المركب الأكثر انتشاراً في هذه المجموعة:



وتشكل هذه المجموعة جسورها مع السيليلوز على الشكل:




**2- المنتجات الخطية :** تتميز هذه المجموعة بعدم احتوائها بنى حلقية بل جزيئات خطية تحوي زمراً قادرة على الدخول في تفاعل مع الهيدروكسيل السيليلوزي، ونجد من أهم أفراد هذه المجموعة:

**1- الأوريتان  $H_2N\text{-CO-O-R}$ :** تحوي مجموعة مركبات الأوريتان عدداً كبيراً من المركبات ذوات الاستخدامات الصناعية المتباينة وفي شتى المجالات.

وكانت أول مادة تم اعتمادها من هذه المجموعة *Fixapret BV: BASF* ذي التركيب :




وتتفاعل هذه المادة كعامل ربط للسيليلوز كما تتفاعل في الآن عينه مع بعضها مكونة مركباً يمنحنا زاوية تجعد عالية تسمح لنا باستخدامها للتجهيز النهائي الذي لا يحتاج لمكواة ، وأهم ما يعيبه تأثيره أو امتصاصه للكور، لذا أجريت بحوث عدة أمكن من خلالها التوصل لثنائي ميثيلول ايتيل كربامات الذي لا يتأثر بالكور وذي الصيغة التالية :




وعلاوة عن مقاومته للكور فإنه مقاوم للغسيل في وسط حمضي بعكس السابق.

**2-2- الأسيالات *Acetals*:** تحضر الأسيالات من تفاعل الألدهيدات مع الأغوال، ويُعد الفورمال الناتج من تأثير الفورم ألدهيد على الأغوال المركب الأهم في هذه المجموعة:




ويتفاعل الفورمال مع هيدروكسيل السيليلوز عند 150-160 °م وبوجود وسيط ككلوريد المغنيزيوم الذي يمنحنا شاردة الهيدروجين الحمضي، ويرتبط إذ ذاك على الشكل :




وتتميز هذه الطريقة بإعطائها مقاومة للتجعد في الحالتين : جاف / رطب ودون أن تتأثر بالكور كما يمكننا مزجها مع أي مركب ميثيلولي لرفع كفاءتها على الجاف ، وتنتج هذه المادة مجموعة شركة مثل :

*Rottal process: Rotta*

**2-3- الراتنجات الإيبوكسية *Epoxy resins*:** أول من عمل بهذه المجموعة لعدم تأثرها بالكور لعدم احتوائها مجموعات أمينية شركتا *American cyanamide & Shell development corp.* والمجموعة الفعالة هنا هي حلقة الإيبوكسي الثلاثية كما هو مبين في المثالين التاليين:




ويمكن أن تكون *R* سلسلة أليفاتية دسمة أو حلقة عطرية أو حلقة مختلطة ... بشرط ألا تحوي مجموعة أمينية تتأثر بالكور كما في جملة الأمثلة التالية:




وتحتاج مجموعة مركبات الإيبوكسي " لخمولها النسبي مقارنةً مع المركبات الميثيولية " لوسطاء أكثر فعالية مثل: فلوپورات التوتياء أو فوق الكلورات والكبريتات، وقد وجد أن أفضلها فلوپورات التوتياء والمغنيزيوم والألمنيوم. وتعتبر المركبات الإيبوكسيدية ثابتة على الغسيل والكلور، إلا أنها أقل مقاومة للتجعد من المركبات الميثيولية ما جعل بعضهم يميل لمزجها بشيءٍ من الميثيولية، ولا تستعمل المركبات الإيبوكسيدية كمواد مبربات، بل تستعمل في حالتها نصف المكثفة بحيث تتقبل الانحلال بالماء، أي بوزن جزئي يصل إلى 400-600 وأحياناً 1000.

**4-2- إيزو السيان:** يتفاعل إيزو السيان مع السيليلوز ليشكل ثنائي أوريتان السيليلوز وليربط السلاسل السيليلوزية المتجاورة بروابط معترضة:



**5-2- مشتقات ثنائي إيتيلين اليوريا:** ويتم تحضيرها من إيزو السيان مع الإيتيلين إيمين، وتدخل في تفاعل مع زمر الهيدروكسيل السيليلوزية بوجود وسيط عند درجات حرارة أعلى من 80 °م مشكلةً روابط معترضة كما في الشكل التالي :



## مؤخرات الاحتراق

**المبادئ النظرية لمؤخرات الحريق:** يقوم مبدأ ممانعة الحريق على مبادئ رئيسية ثلاث:

1- التحكم بانتقال الحرارة على السطح :

• ضبط الإشعاع بوساطة جزيئات الدخان.

• ضبط سرعة التفكك.


• رفع معدلات الامتصاص الحراري بخفض درجات حرارة الانصهار.

2- ضبط تفكك المواد أثناء تولدها: وذلك بخفض كمية الغاز القابل للاشتعال وتعزيز تفاعلات التفحيم.


3- ضبط تفاعلات الطور الغازي: بتوليد غاز غير قابل للاشتعال، وإيقاف تشكل الجذور الحرة.

ومن المواد المعتمدة في اصطلاحها نجد :




**1- مؤخرات النار الهالوجينية:** ويقوم عملها على توليد الجذور واصطيادها وتوليد جذور الهيدروكسيل الفعالة أثناء الاحتراق لإيقاف سلسلة التفاعلات.



**2- مؤخرات الاحتراق بالتأثير المزدوج للهالوجين مع الانتمون:** لا يملك الانتمون كعنصر أي فعالية كمضاد للحريق، ولكنه يعطينا بتفاعله مع المركبات الهالوجينية بروم الانتمون  $\text{SbBr}_3$  الذي يمتص حرارة الطور الغازي:



ثم وبإضافة غاز بروم الهيدروجين  $\text{HBr}$  غير القابل للاشتعال تتوقف عملية توليد الجذور الحرة وفق التفاعلات:



**3- مؤخرات الاحتراق الفوسفورية:** تتفكك أكاسيد الفوسفور حرارياً في الطور الصلب لتولد رطوبة تمتصها المركبات المتفككة لتعزز بالنهاية عمليات التفحيم ليشكل اللهب مع الأكسجين ما يشبه الكأس الذي يولد مواد التفحيم.

4- التأثير المزدوج للفوسفور مع الآزوت: تعزز مركبات الآزوت (  $N_2$  gas ) تفاعلات تشكل الكربيد وحمض الفوسفور  $(P_nO_{3n+1})^{(n+1)}$ .

5- الاستر الميثيلي للفوسفونات الحلقية *Cyclic phosphonate methyl ester*: ونجد منها:

الاستر الميثيلي للفوسفونات الحلقية			
الشحنة	الفعالية	الشركة	المادة
-	مؤخر احتراق للخيوط التركيبية	Dr. Bohme	Firex WSB



المواد الداخلة فى اصطناع واستثمار الأصبغة

- 1-1- التصنيف الكيمائوى للأصبغة
- 2-1- التصنيف التطبيقى للأصبغة
- العمليات الرئيسية المطبقة فى عمليات التحضير الأولية والصبغة لبعض الألياف والخياط
  - 1- كيمائوات التحضير الأولى
    - 1-1- كيمائوات تحضير القطن
      - 1-1-1- إزالة النشاء
      - 1-1-2- الغلى
      - 1-1-3- القصر
      - 1-3-4- التعديل
    - 2- كيمائوات تحضير الصوف
    - 3- كيمائوات تحضير الخياط التركيبية والمجددة
      - 2- كيمائوات العمليات الصبائية
        - 1-1- صبغة القطن والفيسكوز
          - 1-1-2- الأصبغة المباشرة
          - 1-2-3- أصبغة الأحواض
          - 1-2-4- صبغة البولى استر
          - 1-2-5- صبغة خياط 2.5 أسيتات
          - 1-2-6- صبغة خياط ثلاثى الأسيتات
          - 1-2-7- صبغة البولى
          - 1-2-8-1- صبغة الصوف
          - 1-2-8-2- صبغة الصوف
          - 1-2-9- صبغة الاكريليك
        - 3- مواد خاصة :
          - 1-3- مضادات التفسير
          - 2-3- الحوامل " الكارير "
          - 3-3- عوامل التحلية
- أهم الكيمائوات المساعدة فى عمليات : التحضير الأولية ، الصبغة ، التجهيز النهائى
  - 1- عوامل الإرجاع والتعرية
    - 1-1- هيدروسلفيت الصوديوم
    - 1-2- نترت الصوديوم  $NaNO_2$
    - 1-3- بيسولفيت الصوديوم  $NaHSO_3$
    - 1-4- نيتروجين سلفوكسيلات أسيت أدهيد ثلاثى الصوديوم
    - 1-5- أسيت أدهيد سلفوكسيلات التوتياء
    - 1-6- فورم أدهيد سلفوكسيلات التوتياء
    - 1-7- الرونغالييت
    - 1-8- بولى فينيل البيريليدون
  - 2- المواد المؤكسدة
    - 1-2- الماء الأكسجينى
    - 2-2- برورات الصوديوم  $NaBO_2.H_2O_2.3H_2O$
    - 2-3- كلوريت الصوديوم  $NaClO_2$
    - 2-4- هيبو كلوريت الكالسيوم  $CaCl(OCl)$
    - 3- الأملاح المقاومة للإرجاع
- كيمائوات المواد المساعدة ومواد الإنهاء
  - 1- سلفونات ألكيل نفتالين الصوديوم *Sodium alkyl nhphthalene sulphonate*
  - 2- ثنائى أوكثيل سلفوسوكسينات الصوديوم *Sodium dioctyl sulphosuccinate*
  - 3- مشتقات السلفوسوكسينات *sulphosuccinate*
  - 4- كربوكسيلات الألكيل *Alkyl carboxylate*
  - 5- حلقي الهكسانول

- 6- زيت الخروع المسلفن *Sulphonated castor oil*  
7- فوسفات الألكيل *Alkyl phosphate*  
8- سلفات الألكيل *Alkyl sulphates*  
9- سلفونات الأغوال *Alkali-stable alcohol sulfonate*  
10- بولي غليكول إيتز الأغوال الدسمة *Fatty alcohol polyglycolether*  
11- استرات حمض الفوسفور *Phosphoric acid esters*  
12- أميد استرات حمض الفوسفور *Phosphoric acid fatty ester amide*  
13- الملح النشاري للوريل ميرستيل سلفات *Sel ammonical du laurylmyristyl sulfate*  
14- مشتقات إيتوكسيلات أمينات الحموض الدسمة *Ethoxylated fatty amine derivative*  
15- ألكيل بولي غليكول إيتز *Alkyl polyglycolether*  
16- ألكيل أريل بولي غليكول إيتز *Alkyl aryl polyglycolether*  
17- استرات الحموض الدسمة للبولي غليكول إيتز *Fatty acid polyglycol ester*  
18- ألكيل أمينو بولي غليكول إيتز *Alkylamino polyglycolether*  
19- إيتوكسيلات الأمينات الدسمة *Ethoxylated fatty amine*  
20- إيتوكسيلات أميدية *Amid ethoxylate*  
21- أمينات دسمة رابعة للبولي غليكول إيتز *Quaternary fatty amin polyglycol ether*  
22- مركبات أميدات الحموض الدسمة الرابعة *Quaternary fatty acid amid compenent*  
23- استرات الحموض الكربوكسيلية *Carboxylic acid ester*  
24- منتجات تكاثف الحموض الدسمة *Fatty acid condensation product*  
25- منتجات تكاثف أمينات الحموض الدسمة *Fatty acid amine condensation product*  
26- أميدات الحموض الدسمة *Fatty acid amide*  
27- مشتقات أميدات الحموض الدسمة *Fatty acid amide derivat*  
28- ألكيل أريل سلفونات *Alkyl aryl sulphonate*  
29- السلفونات العطرية *Aromatic sulphonates*  
30- منتج تكاثف النفثالين مع حمض سلفون النفثالين *Form aldehyde condensation product of naphthalene acid*  
31- استرات أليفاتية *Aliphatic esters*  
32- الاسترات العطرية *Aromatic esters*  
33- الأيترات العطرية *Aromatic ether*  
34- سلفونات الأغوال الدسمة *Fatty alkhoh sulphonat*  
35- سلفات الأغوال الدسمة *Fatty alkhoh sulphat*  
36- سلفات أميد إيتز *Amide ether sulfate*  
37- البيريدين أو الأزين  
38- مركبات الأمونيوم الرابعة *Quaternary ammonium compound*  
39- سلفات ألكيل إيتز *Alkyl ether sulfate*  
40- بولي الإيتيلين *Polyethylen*

#### العوامل الماصة للرطوبة *Hygroscopic agents*

- 1- اليوريا " البولة أو ثنائي أميد حمض الكربون  $O=C(NH_2)_2$   
2- الغليسرين

#### مثبتات الأصبغة *Fixing agents*

- 1- الفورم ألدهيد  $H-CHO$   
1- النشاء *Starch*  
2- الديكسترين *Dextrin*  
3- الصمغ النباتي  
4- الجيلاتين  
5- بولي فينيل أسيتات *PVAc*  
6- بولي فينيل الأغوال *PVAI*  
7- البولي أوريتان " *PU* " *Polyurethane*  
8- بولي الأكريلات *Polyacrylates*

#### مضادات التعفن

- 1- الفينول  $C_6H_5OH$   
2- حمض الصفصاف " الساليسيليك "  $HO-C_6H_4-COOH$   
3- الفورم ألدهيد  $H-CHO$

#### مانعات الماء

## مضادات التجعد

- 1- المنتجات الحلقية :
  - 1-1- ميثيلول اليوريا *Methylol urea*
  - 2-1- الميلامين – فورم ألدهيد " ميثيلول الميلامين " *Methylol melamin*
  - 3-1- ثنائي ميثيلول ايتيلين اليوريا أو ثنائي هيدروكسي ميثيل ايميدازوليدون *Di Methylol Ethylen Urea: DMEU*
  - 4-1- رباعي ميثيلول ثنائي اليوريا أو رباعي ميثيلول ثنائي اليوريا ميثيلول – استيلين اليوريا
  - 5-1- ثنائي ميثيلول ثنائي هيدروكسي ايتيلين يوريا المعدلة *ethylene urea Modified dimethylol dihydroxy*
  - 6-1- مشتقات البيريديمايدون
  - 7-1- ثنائي ميثيلول – ثلاثي أزون
- 2- المنتجات الخطية
  - 1-2- الأوريتان  $H_2N-CO-O-R$
  - 2-2- الأسيتالات *Acetals*
  - 3-2- الراتنجات الإيبوكسية *Epoxy resins*
  - 4-2- إيزو السيان
  - 5-2- مشتقات ثنائي ايتيلين اليوريا

## مؤخرات الاحتراق

- المبادئ النظرية لمؤخرات الحريق
- 1- مؤخرات النار الهالوجينية
  - 2- مؤخرات الاحتراق بالتأثير المزدوج للهالوجين مع الانتموان
  - 3- مؤخرات الاحتراق الفوسفورية
  - 4- التأثير المزدوج للفوسفور مع الأزوت
  - 5- الاستر الميثيلي للفوسفونات الحلقية *Cyclic phosphonate methyl ester*